



BESCHRIJVING EN BESTEMMING VAN HET PRODUCT

Omschrijving :	Uitgerekte lakverf, fluweelachtige mat, hoge duurzaamheid, met polyurethaan acrylharsen op waterbasis.
Toepassing :	Hoogwaardige verfraaiing van muren, binnen plafonds en schrijn- en timmerwerk. Speciaal voor intens gebruik Nieuwbouw en renovatie
Eigenschappen :	Voor muren en houtwerk Zuiverende werking Sublimeert de intensiteit van de kleuren Bestending, ideaal voor elke leefruimte Goed dekkend Afwasbaar
Classificatie :	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 4a



TECHNISCHE INFORMATIE

Uitzicht van de pot:	Licht smeuijge verf
Soortelijke massa :	1,33 kg/L
Droge stofgehalte :	In volume : 31% (± 2%) In gewicht : 51% (± 2%)
COV :	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 29 g/L COV
Uitzicht van de film :	Strak
Glansgraad :	<7 onder 85°, licht fluweelachtig mat
Rendement : (volgens de norm NF T 30-073)	Ongeveer 14 m ² /L, naargelang de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze
Droogtijd : (bij 20°C en 65% H.R.)	Droog: 2 uren Overschilderbaar : 5 uren
Kleuren :	128 kleuren van de kleurenkaart
Verpakking :	1L en 2,5L
Houdbaarheid :	24 maanden in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend. Vorstvrij en koel bewaren.



VERWERKINGSADVIES

- Verdunning :** Kast, rol : Gebruiksklaar. Verdunning mogelijk tot 5% met water.
Pistool: verdunning mogelijk van 0 tot 10% in volume met water
- Vorbereiding van het product :** Mengen alvorens aan te brengen
- Gereedschap :** Speciale kwast voor acryllak
Rol speciaal voor acryllak: Microvezels 5 of 10mm
Pistool
- Reiniging van het gereedschap :** Water
- Verwerkingsvoorwaarden :** Conform de norm DTU 59.1
- Ondergrond:** Etat et qualité conformes au DTU 59.1
- Onbehandeld : Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen
Afgeleiden op basis van (niet vochtwerende) pleisterkalk
Hout en afgeleiden van hout (op een aangepaste primer), behalve hout met bijzondere inhoudsstoffen (teak, iroko, doussié, western red cedar, ...)
 - Behandeld : De hierboven vermelde ondergronden, behandeld met een hechtende verf
Andere ondergronden, ons raadplegen
- Vorbereiding van de ondergrond :** Volgens de regels van de kunst en de norm DTU 59.1, aangevuld met specifieke voorbereidingen naargelang de afwerking:
- Onbehandelde ondergrond : Hout en afgeleiden indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner alvorens de grondverf aan te brengen de grondverf licht schuren
 - Behandelde ondergrond: Hoogglans- en zijdeglossoppervlakken schuren
- Applicatiesysteem :** Volgens DTU 59.1 zijn voorbereidingswerken te overwegen afhankelijk van de gewenste afwerking.

Ondergrond	Metalen en andere compatible ondergronden
Primer	1 laag WALL PRIMER* of een aangepaste primer indien nodig (metaal, hout, waterafstotende platen, ...) De primer kan getint worden om de algehele dekking te verhogen, rekening houdend dat dit een lichte invloed hebben op de uiteindelijke tint.
Afwerking	2 lagen LACK MATT

*Raadpleeg de technische fiche

- Gebruiksvoorwaarden :** Het gebruikte schildergereedschap, het licht en de kleuren in de omgeving kunnen de oorspronkelijke kleur beïnvloeden. De ondergrond moet perfect vlak en zonder onregelmatigheden zijn.
- Hygiëne en veiligheid :** Niet als gevaarlijk geklasseerd product. Raadpleeg de veiligheidsgegevens.

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product.

De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie. *Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.*