

ALGEMEEN

Omschrijving	Hoogwaardige dekkende zijdeglans lakverf voor binnen, op basis van watergedragen polyurethan-acrylaat dispersie.
Gebruiksdoel	Aflakken van houten trappen en betimmeringen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Quick dry• Extreem stoot- en krasvast• Vocht- en vuilwerend• Gemakkelijk aan te brengen• Uitstekende dekking• Extra hoge kwaliteit
Kleur	Zuiverwit en Cremewit
Glans	Zijdeglans

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p>Gronden 1 laag Rambo Grondverf voor binnen Dekkend aanbrengen.</p> <p>Repareren Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. De gerepareerde plaatsen gronden met Rambo Grondverf voor binnen Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p>Afwerken Minimaal 2 lagen Rambo Pantserlak Interieur Zijdeglans Dekkend aanbrengen.</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Voorbehandelen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren.</p> <p>Afwerken Minimaal 1 laag Rambo Pantserlak Interieur Zijdeglans Dekkend aanbrengen.</p>
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<p>Voorbehandelen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Kaal hout behandelen met een laag Rambo Grondverf voor binnen Dekkend.</p> <p>Repareren Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. De gerepareerde plaatsen gronden met Rambo Grondverf voor binnen Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p>Afwerken Minimaal 2 lagen Rambo Pantserlak Interieur Zijdeglans Dekkend aanbrengen.</p>
Onderhoudstermijnen	<p>Beschermingsduur is mede afhankelijk van: Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

VERWERKING

Gereedschap	Acryl kwast en/of velvetroller (voor watergedragen producten).
Voor gebruik	Goed roeren.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 12 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 2 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met Scotch Brite en na 24 uur altijd schuren voor de volgende laag.
Overschilderbaar	Na ca. 5 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Droogtijden	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en veel water.
Gereedschap	Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Verpakking	0.75 liter; 1.25 liter; 2.5 liter
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.