

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO HOUTCOAT ZWART</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Houtcoat Zwart is een speciale zwarte coating voor houten objecten welke voorheen zijn behandeld met teerproducten. Tenco Houtcoat Zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van objecten zoals schuren, schuttingen, loodsen, molens enz. Waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft. Ook toepasbaar op onbehandeld hout bijv. bij reparaties. Tenco Houtcoat Zwart biedt een prima bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Houtcoat Zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van houten objecten zoals: schuren, loodsen, schuttingen, molens etc. waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden moet blijven.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Weerbestendige bescherming</li> <li>-UV bestendig</li> <li>-Voor hout wat voorheen is behandeld met een teerproduct</li> <li>-Ook toepasbaar op onbehandeld hout bijv. bij reparaties</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	40 °C
Dampspanning bij 20 °C.	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	0,97 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	70 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Op geschaafd hout: 8-10 m <sup>2</sup> per liter Op ongeschaafd hout: 6 – 8 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	50 - 55 micron
Droogtijden	Stofdroog na ca. 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l). Dit product bevat maximaal 400

	g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	58,4 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond. Loszittende oude bitumen- of teerlagen verwijderen. Tenco Houtcoat Zwart voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco Houtcoat zwart aanbrengen met een kwast of verfroller. Niet in direct zonlicht verwerken. Als eerste laag of op kale plekken Tenco Houtcoat Zwart verdunnen met $\pm$ 5% terpentine. Daarna twee lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 2 onverdunde lagen aan te brengen.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min 8 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine. Tenco Houtcoat is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden schoongemaakt met terpentine.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter en 60 liter