



## Herbol Classic Malerweiss

Matte binnenmuurverf op basis van een acrylaatdispersie

### I. Productomschrijving

#### Productomschrijving

##### Korte omschrijving

Matte goed dekkende binnenmuurverf

### II. Eigenschappen

#### Eigenschappen

##### Belangrijkste eigenschappen

- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Mat uiterlijk
- Geurarm
- Afwasbaar (klasse 3 volgens DIN EN 13300)
- Zeer goede dekkracht (klasse 1 volgens DIN EN 13300)
- Toepasbaar op glasweefselbehang (zorg dat lijmresten goed verwijderd zijn voor applicatie)
- Gemakkelijke verwerking

### III. Toepassing

#### Toepassing

##### Ondergronden

Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips en boardplaten e.d.  
Tevens geschikt voor toepassing op glasweefselbehang (lijmresten goed verwijderen)

##### Toepassing

Als wasvaste afwerking voor binnenmuren en plafonds. Matte afwerklaag voor grote oppervlakken.

## IV. Technische kenmerken

Technische kenmerken	
Dichtheid	Wit: 1,59 kg/L.
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Glansgraad	Mat.
Vaste stofgehalte	Wit: 61 gew.% = 40 vol.%.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/a): 30 g/L dit product bevat <1 g/L VOC.
Leverbaar in de kleuren	Wit en lichte kleuren

## V. Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens	
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden/ gereedschap	Kwast, roller en spuitapplicatie
Overschilderbaar	Overschilderbaar: na ca. 4-5 uur.
Reiniging gereedschap	Met water.
Theoretisch rendement	Ca. 7 m <sup>2</sup> /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Spuitgegevens airless	Spuitdruk: 160-180 bar. Spuitopening: 0,017-0,021 inch. Verdunnen met max. 5% water.
Praktische verwerkingsinstellingen	Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.
Opslag	Ca. 1 jaar in originele gesloten verpakking, droog en koel, maar vorstvrij.

## VI. Systeemopbouw

Systeemopbouw	
Vorbereiding van de ondergrond	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Er moet voor worden gezorgd dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Voorbehandeling	Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet intact zijnde lagen, verwijderen. Nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 weken onbehandeld laten.
Grondlaag/voorlak	Grondlaag Herbol Zenit-Grund, maximaal verdund met 10% water.
Afwerking	Afwerken met alle Herbol dispersiemuurverven.

## VII. Artikelgegevens

### Artikelgegevens

Verpakkingen 12,5 liter.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.  
Postbus 3  
2170 BA Sassenheim  
T. 071 - 308 34 00  
F. 071 - 308 32 73  
E info@herbol.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.  
Informeert u er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven.  
Versie Oktober 2017

[www.herbol.nl](http://www.herbol.nl)

A PRODUCT FROM  
**AkzoNobel**

