

Sigma Memo Paint

De schrijf-wis-schrijf verf.

Sigma heeft iets nieuws: Sigma Memo Paint. Met deze coating worden gladde oppervlakken beschrijfbaar met whiteboardstiften of chalkmarkers, daarna zijn de teksten wisbaar.

Handig voor op kantoor of school, maar ook leuk voor in de hal of in de keuken.

Sigma Memo Paint is gemakkelijk verwerkbaar en wordt aangebracht in twee lagen.

De coating is transparant: Sigma Memo Paint is op egale, met watergedragen verf, behandelde ondergronden aan te brengen, ongeacht de afwerkingskleur.

Sigma Memo Paint. Stap voor stap.



1. Het beste resultaat wordt bereikt als u Sigma Memo Paint aanbrengt op een gladde ondergrond waarop een watergedragen lak- of muurverf is aangebracht. Bestaande verflagen grondig reinigen. Laklagen matteren. Pas geschilderde ondergronden minimaal 3 dagen laten drogen.

2. Plak het gebied rondom het te behandelen oppervlak af met Finline-Tape.

3. Leg ProGold Afdekzeil op de ondergrond ter bescherming.

4. Bij het voorbereiden (mengen) en aanbrengen van Sigma Memo Paint nitril handschoenen en een veiligheidsbril dragen.



5. Voorbereiden Sigma Memo Paint:

- Voeg de verhardercomponent toe aan de basiscomponent.
- Meng de componenten met een roerhout gedurende 3 minuten zorgvuldig tot een homogeen mengsel.



6. Aanbrengen Sigma Memo Paint:

- Gaat u een muur schilderen, gebruik de ProGold Verfrol Velours.
- Gaat u bijvoorbeeld een houten deur schilderen, gebruik dan de ProGold Viltrol.

- Breng Sigma Memo Paint aan van beneden naar boven.

- Gaat u een liggend oppervlak behandelen, bijvoorbeeld een tafel, plaats na applicatie het voorwerp dan verticaal voor een optimale vloeijing van de Sigma Memo Paint.

- Verwerk Sigma Memo Paint binnen 4 uur na menging.

- Breng de tweede laag aan na 5 minuten tot maximaal 1 uur.

- Ventileer de ruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van de Sigma Memo Paint goed.



7. Sigma Memo Paint is na 7 dagen beschrijfbaar en reinigbaar.

8. Beschrijf Sigma Memo Paint met niet permanente stiften, zoals whiteboardstiften of chalkmarkers.



9. Reinigen van het beschreven oppervlak kan worden uitgevoerd met een zachte (vochtige) doek in combinatie met onder andere whiteboard reinigingsspray, Glassex of ProGold Reinigingsdoekjes.

Voor meer informatie raadpleeg het kenmerkenblad.



(NL) Amsterdamseweg 14, NL-1420 AD Uithoorn, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigma.nl, www.sigma.nl

(B) Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt, **T** (011) 27 87 32, **E** info@sigma.be, www.sigma.be

(D) An der Halde 1, D-44805 Bochum, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigmacoatings.de, www.sigmacoatings.de



Uw resultaat telt. Sigma.

Sigma Memo Paint

La peinture permettant d'écrire/d'effacer/de réécrire.

Sigma propose une nouveauté: Sigma Memo Paint. Ce revêtement rend des surfaces lisses inscriptibles à l'aide de feutres pour tableau blanc ou de marqueurs à la craie. Les textes peuvent ensuite être effacés. Pratique au bureau ou à l'école mais également sympathique dans un hall ou une cuisine. Sigma Memo Paint se met facilement en œuvre et s'applique en deux couches. Le revêtement est transparent: Sigma Memo Paint s'applique sur des supports uniformes, traités à l'aide d'une peinture en phase aqueuse, indépendamment de la couleur de finition.

Sigma Memo Paint. Étape par étape.



1. Le meilleur résultat s'obtient si vous appliquez Sigma Memo Paint sur un support lisse revêtu de laque ou de peinture murale en phase aqueuse. Nettoyez en profondeur les couches de peinture existantes. Matifiez les couches de laque. Laissez sécher minimum 3 jours les supports qui viennent d'être peints.
2. Masquez la zone autour de la surface à traiter à l'aide de Finesline-Tape.
3. Placez une ProGold Bâche de Protection sur le sol.
4. Pour la préparation (mélange) et l'application de Sigma Memo Paint, portez des gants en nitrile et des lunettes de sécurité.



5. Préparation de Sigma Memo Paint:
 - Ajoutez le durcisseur au composant de base.
 - Mélangez soigneusement les composants à l'aide d'un bâtonnet mélangeur pendant 3 minutes, jusqu'à obtention d'une masse homogène.



6. Application de Sigma Memo Paint:
 - Si vous envisagez de peindre un mur, utiliser le ProGold Rouleau de Peintre Velours.
 - Si vous peignez, par exemple, une porte, utilisez le ProGold Rouleau en Feutre.

- Appliquez Sigma Memo Paint de bas en haut.
- Si vous peignez une surface à plat, par exemple une table, après application, placez l'objet à la verticale pour un arrondi optimal de Sigma Memo Paint.
- Sigma Memo Paint doit être mise en œuvre dans les 4 heures après mélange.
- Appliquez la deuxième couche après entre 5 minutes et maximum 1 heure.
- Ventilez convenablement la pièce durant l'application et le séchage de Sigma Memo Paint.



7. Sigma Memo Paint est inscriptible et lavable après 7 jours.
8. Utilisez des feutres non permanents, par exemple des feutres pour tableau blanc ou des marqueurs à la craie.
9. Pour effacer la surface inscrite, vous pouvez entre autres utiliser un chiffon doux (humide), en combinaison avec un spray de nettoyage pour tableau blanc, du Glassex ou des ProGold Lingettes de Nettoyage.



Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit.



- NL** Amsterdamseweg 14, NL-1420 AD Uithoorn, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigma.nl, www.sigma.nl
B Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt, **T** (011) 27 87 32, **E** info@sigma.be, www.sigma.be
D An der Halde 1, D-44805 Bochum, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigmacoatings.de, www.sigmacoatings.de



Votre résultat compte. Sigma.

Sigma Memo Paint

Die Schreiben-Wischen-Schreiben-Farbe.

Sigma hat ein neues Produkt: Sigma Memo Paint. Mit dieser Beschichtung lassen sich glatte Flächen mit Weißwandtafel- oder Kreidestiften beschreiben. Anschließend kann das Geschriebene wieder abgewischt werden. Das ist praktisch für Büros oder Schulen, aber auch für Flur oder Küche. Sigma Memo Paint ist einfach zu verarbeiten und wird in zwei Schichten aufgetragen. Die Beschichtung ist transparent: Sigma Memo Paint kann auf glatte, mit wasserbasierter Farbe behandelte Flächen aufgetragen werden – unabhängig von der Endfarbe.

Sigma Memo Paint. Schritt für Schritt.



1. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sigma Memo Paint auf eine glatte Fläche auftragen wird, die mit einer wasserbasierten Lack- oder Wandfarbe gestrichen wurde. Vorhandene Farbschichten gründlich reinigen. Lackschichten mattieren. Neulackierte Untergründe mindestens 3 Tage trocknen lassen.

2. Den Bereich um die zu behandelnde Fläche herum mit Finline-Band abkleben.

3. ProGold-Abdeckfolie zum Schutz auf den Boden legen.

4. Beim Vorbereiten (Mischen) und Auftragen von Sigma Memo Paint Nitril-Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.



5. Sigma Memo Paint vorbereiten:

- Der Basiskomponente den Härter hinzugeben.
- Die Komponenten sorgfältig mit einem Rührholz 3 Minuten lang umrühren, um eine homogene Mischung zu erhalten.



6. Sigma Memo Paint auftragen:

- Zum Auftragen auf eine Wand den ProGold Velours-Farbroller verwenden.
- Zum Streichen einer Holztür die ProGold Filzrolle verwenden.
- Sigma Memo Paint von unten nach oben auftragen.

- Beim Streichen einer horizontalen Fläche – z.B. eines Tisches – muss das gestrichene Objekt nach dem Auftragen senkrecht hingestellt werden, um einen optimalen Verlauf von Sigma Memo Paint zu gewährleisten.

- Sigma Memo Paint innerhalb von 4 Stunden nach dem Mischen verarbeiten.

- Die zweite Schicht kann nach 5 Minuten bis maximal 1 Stunde aufgetragen werden.

- Den Raum während des Auftragens und Trocknens von Sigma Memo Paint gut belüften.



7. Sigma Memo Paint kann nach 7 Tagen beschrieben und gereinigt werden.

8. Sigma Memo Paint mit nicht permanenten Stiften, z.B. Weißwandtafel- oder Kreidestiften beschreiben.



9. Die Reinigung der beschriebenen Oberfläche kann mit einem weichen (feuchten) Tuch in Kombination mit u.a. Whiteboard-Reinigungsspray, Glassex- oder ProGold-Reinigungstüchern erfolgen.

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.



(NL) Amsterdamseweg 14, NL-1420 AD Uithoorn, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigma.nl, www.sigma.nl

(B) Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt, **T** (011) 27 87 32, **E** info@sigma.be, www.sigma.be

(D) An der Halde 1, D-44805 Bochum, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigmacoatings.de, www.sigmacoatings.de



Ihr Ergebnis zählt. Sigma.

Sigma Memo Paint

The write-wipe-write paint.

Sigma has something new: Sigma Memo Paint. This coating makes smooth surfaces writable with whiteboard pens or chalk markers, after which the writing can be wiped off. Handy at the office or at school, but also great in the hall or in the kitchen. Sigma Memo Paint is easy to use and is applied in two coats. The coating is transparent: Sigma Memo Paint can be applied to even surfaces treated with water-based paint, whatever the finish colour.

Sigma Memo Paint. Step by step.



1. The best result is achieved when you apply Sigma Memo Paint to a smooth surface on which a water-based lacquer or wall paint is applied. Existing paint layers should be cleaned thoroughly. Matt any lacquer layers. Newly painted surfaces should be allowed to dry for 3 days.
2. Mark out the surrounding area with fine line tape.
3. Place ProGold covering sheet on the surface to be protected.
4. When preparing (mixing) and applying Sigma Memo Paint, nitrile gloves and safety goggles should be worn.



5. Preparing Sigma Memo Paint:
 - Add the hardening component to the basic component.
 - Mix the components carefully for 3 minutes with a wooden stick, to form a homogenous mixture.



6. Apply Sigma Memo Paint:
 - If you are going to paint a wall, use ProGold Velour Paint Roller.
 - If you are going to paint a wooden door, for example, use the ProGold Felt Roller.

- Apply Sigma Memo Paint from the bottom to the top.
- If you will be treating a horizontal object, such as a table, place the object vertically after application for optimum flow of the Sigma Memo Paint.
- Apply Sigma Memo Paint within four hours after mixing.
- Apply the second layer after 5 minutes to a maximum of 1 hour.
- Ventilate the room well during application and drying of Sigma Memo Paint.



7. Sigma Memo Paint can be written on and cleaned after 7 days.



8. Write on Sigma Memo Paint with non-permanent markers, such as whiteboard pens or chalk markers.
9. Cleaning the surface that has been written on is carried out with a soft (damp) cloth in combination with whiteboard cleaning spray, Glassex or ProGold Cleaning Cloths.

For more information, consult the Technical Data Sheet.



- NL** Amsterdamseweg 14, NL-1420 AD Uithoorn, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigma.nl, www.sigma.nl
B Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt, **T** (011) 27 87 32, **E** info@sigma.be, www.sigma.be
D An der Halde 1, D-44805 Bochum, **T** (0297) 54 18 89, **E** info@sigmacoatings.de, www.sigmacoatings.de



Your result counts. Sigma.