

Lak Acryl Hoogglans

Oktober 2012

OMSCHRIJVING

Lakverf voor binnen, gebaseerd op een watergedragen polyurethaan-alkydemulsie.

GEBRUIKSDOEL

Aflakken van hout en andere ondergronden, voorzien van een voorgaande (grond)verflaag of plamuurlaag voorzien van grondverf. Geeft een hoogwaardige bescherming.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Extra dekkend
- Resistent tegen vet, vuil en reinigingsmiddelen
- Goede vloeïing
- Kras- en slijtvast
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Egaal van aanzien

KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de HistorONE collection in custom mixed: 56 standaardkleuren en 28 Modern Minerals; door middel van 2 basisverven. Het mengsysteem adviseert zonodig een kleur grondverf om de dekking te verbeteren. De exactheid van de kleur altijd controleren alvorens de schilderwerken te starten
De uiteindelijke hoogglans wordt na 1 week drogen bij ca. 20 °C bereikt.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen Hout

Ontdoen van ongerechtigdheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van HistorONE Grondverf acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.

Staal

Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Grondverf voor metaal.

Plamuren

Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.

Afwerken

Voor- en aflakken met HistorONE Lak Acryl Hoogglans.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen

Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren;

Hout

Kaal geschuurde plaatsen voorzien van HistorONE Grondverf Acryl

Staal

Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Grondverf voor metaal

Afwerken

Voor- en aflakken met HistorONE Lak Acryl Hoogglans.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met water en ammoniak of met Histor Ontvetter. Zorgvuldig schuren.

Hout

Kaal gemaakt hout impregneren met verdunde grondverf en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Schuren en voorzien van HistorONE Grondverf acryl.

Staal

Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Loodvrije menie.

Afwerken

Voor- en aflakken met HistorONE Lak Acryl Hoogglans.



Lak Acryl Hoogglans

Oktober 2012

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Mixborstel (varkenshaar/kunststofvezel) of viltrol.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
Borstel / rollagen	Het product vol aanbrengen met borstel of viltrol.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de laagdikte en het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	12 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 5 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
Overschilderbaar	Tweede laag na ca. 16 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een maand drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	500cc; 1ltr
Vloeistofdikte	Strijkklaar

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na een maand bij ca. 20 °C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.



PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.