

Nom du produit : MoTip vernis transparent
Contenance : 500 ml Brillant 500 ml Mat 150 ml Brillant
Référence article : 04009 04000 02001

Fournisseur / Fabricant : MOTIP DUPLI B.V.
Wolframweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone : +31 561 – 69 44 00
Numéro fax : +31 561 – 69 44 31

Description du produit

Vernis transparent de haute qualité pour le traitement des supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques.

Propriétés du produit

Séchage rapide
Excellent pouvoir couvrant
Brillance longue durée
Résistant aux chocs et éraflures
Résistant aux conditions extérieures
Anticorrosion
Inaltérable et résistant aux rayons UV
Excellente adhérence

Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume : 500 ml 150 ml
Base : résine acrylique
Couleur : transparent
COV : à peu près 90 % w/w
C(omposants) O(rganiques) V(olatiles)
Extrait sec : à peu près 10 % w/w
Brillance : brillant : 90 sous un angle de 60°
Mat : 15 sous un angle de 60°
Rendement : 1,5 à 2 m² à peu près 0,50 m²
Sec hors poussière : après 5 à 10 minutes
Sec au contact : après 10 à 20 minutes
Sec à cœur / à repeindre : après 2 heures
Résistance à la chaleur : jusqu'à 110°C

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Pré-traitement

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Poncer légèrement (grain P600) la surface à traiter.

Peindre

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer le vernis transparent en plusieurs couches fines. Avant l'application de la couche suivante bien agiter de nouveau l'aérosol.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.