

Technische Fiche

Sigmavar Yacht

8103



Omschrijving	Hoogglanzende solventgedragen vernis voor buiten op basis van houtolie-fenolalkydhars.
Gebruiksdoel	Het vernissen van (wedstrijd)jachten, alsmede alle houtwerk van (zeewaardige) boten, boven water.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Bestand tegen weersinvloeden• Bestand tegen zout en zoet water (niet permanent onder water)• Uitstekende vloeiing• Zeer goede elasticiteit
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none">• Blank• Hoogglans
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none">• Dichtheid: ca. 0,92 g/cm³• Vaste stof: ca. 49 vol.%• Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer• Stofdroog na: ca. 3 - 4 uur• Kleefvrij na: ca. 4 - 6 uur• Schuurbaar na min.: ca. 24 uur• Overstrijkbaar na min.: ca. 24 uur• Vlampunt: 39°C <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Theoretisch</u> 16,3 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer</p> <p><u>Praktisch</u> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>
Systemen	Minimum 4 lagen Sigmavar Yacht
Ondergrond- condities	Houtsoorten klasse I en II, vochtgehalte max. 17%
Verwerkings- condities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85%.

Technische Fiche

Sigmavar Yacht

8103



Instructies voor gebruik

Borstel

Verdunning: Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit
Hoeveelheid: eerste laag ca. 20 vol.%
tweede laag ca. 0 - 5 vol.%
volgende lagen geen verdunning

In ieder geval minstens 4 lagen aanbrengen, waarbij inbegrepen driemaal vernissen met onverdunde lak. Afhankelijk van het verlangde resultaat kan een laksysteem uit meer dan 4 lagen bestaan.

Poriënvuller

Poriën kunnen eventueel worden gevuld door in de vernis te schuren. Het hout wordt met verdunde vernis voorgestreekt, waarna direct in de natte vernis wordt geschuurd en vervolgens afgemest.

Reiniging gereedschap

Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

EMG

10100DN6897