



# Sigma Siloxan Hydrophob Syn



Omschrijving	Oplosmiddelhoudend hydrofobeermiddel op basis van oligomeren organo-siloxan.
Gebruiksdoel	Het hydrofoberen van zuigende minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzandsteen, beton, cellenbeton en natuursteen, alsmede gevels die met cementpleister zijn afgewerkt. Beschermt bouwwerken langdurig tegen regen en remt het uittreden van in water oplosbare zouten (muursalpeter) af.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heft de capillaire werking van poreuze minerale bouwmaterialen op</li> <li>• Maakt steenachtige bouwmaterialen aan het oppervlak waterafstotend, zodat regenwater niet kan indringen en de buitenmuren hun isolatiewaarde behouden</li> <li>• Voorkomt vorstschade, vervuiling, zoutuitslag, algen en schimmelvorming</li> <li>• Geeft geen kleur aan bouwmaterialen</li> <li>• Hoog waterdamdoorlatend</li> </ul>
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleurloos (waterhelder)</li> <li>• Mat</li> </ul>
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichtheid: ca. 0,78 g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Droogtijd: ca. 8 uur</li> <li>• Regendichtheid: beschermeffect &gt; 90%</li> <li>• Diffusieweerstand: de bouwstofdichtheid neemt max. 5% toe</li> <li>• Vlampunt: 36°C</li> </ul> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Verbruik</u></p> <p>Kan pas vastgesteld worden aan de hand van een proef, daar de ondergrond behandeld moet worden tot verzadiging is bereikt</p>
Ondergrond- condities	<p>Alvorens de schilderwerken aan te vangen dient de te behandelen ondergrond volledig hydraulisch afgebonden (pH neutraal, vast te stellen met behulp van pH indicatorpapier en gedemineraliseerd water) en voldoende winddroog te zijn.</p> <p>Ondergrond keuren en eventueel met een geschikt reinigingsmiddel reinigen.</p>
Verwerkings- condities	Minimum 3°C
Instructies voor gebruik	<p>Aanbrengen met borstel, sproeier of pistool.</p> <p>Meermaals nat-in-nat tot verzadiging van de ondergrond.</p> <p>Gereedschap dient dadelijk na gebruik met white-spirit gereinigd te worden.</p>
Veiligheids- maatregelen	<p>Ontvlambaar</p> <p>Recipiënt gesloten houden</p> <p>Tijdens de arbeid niet eten, drinken of roken</p> <p>Product niet in de gootsteen werpen</p> <p>Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad</p>

# Sigma Siloxan Hydrophob Syn



Aanvullende gegevens	Alle niet te behandelen delen zorgvuldig afplakken en/of afdekken.
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
EMG	10100DN3141