

# Wedox PUX 500



## Polyurethaan steenlijm Easy

### Eigenschappen

Wedox PUX 500 is een gebruiksklare, zeer sterke en snel uithardende polyurethaanlijm voor het verlijmen van natuur- en betonsteen, keramische stenen, gipsblokken en kalkzandsteen. Wedox PUX 500 vereffend minimale ongelijkheden door een licht vullend vermogen, geeft een arbeidstijdverkorting tot 30% ten opzichte van een traditionele verwerking met lijm mortel en is bestand tegen langdurige blootstelling aan water.

### Toepassing

Wedox PUX 500 is geschikt voor het makkelijk en snel verlijmen van bijvoorbeeld tuinmuren en stapelblokken, maar ook voor niet-dragende muren zoals in badkamers, keukens, etc. Wedox PUX 500 is verwerkbaar bij lage temperaturen, reageert door luchtvochtigheid en geeft goede hechting op diverse ondergronden.

### Technische gegevens

Basis	Polyurethaan
Consistentie	Invallend kleefschuim
Uitharding	Door vochtopname
Verwerkingstijd	Ca. 10 minuten kleefvrij (bij 23 °C en 50% RLV)
Uithardingstijd	Ca. 2 uur
Verwerkingstemperatuur	0 tot +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +90 °C
Kleur	Transparant geel
Verbruik	Ca. 15 mtr / bus
Verpakking	500 ml
Houdbaarheid	Tenminste 18 maanden, droog, koel en vorstvrij

### Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Contact met de huid vermijden
- Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen, kleding, oogbescherming en gezichtsbescherming

Zie voor meer informatie het meest actuele veiligheidsinformatieblad op [www.wedox.nl](http://www.wedox.nl)

### Verwerking

#### Ondergrond

Alle ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Om het uithardingsproces te bevorderen de ondergrond vooraf licht bevochtigen.

#### Aanbrengen

Wedox PUX 500 dient goed geschud te worden voor gebruik, daarna dop verwijderen en handschoenen aantrekken. Schroef de bijgeleverde spuitlans op de bus en houd de bus op de kop onder een hoek van ca. 45°. Knijp de spuitlans voorzichtig in boven het te verlijmen oppervlak. Voor het verlijmen van tuinmuren met een breedte van 15 cm adviseren wij een ril in het midden van de steen aan te brengen van 5 cm. Leg daarop het te verlijmen element zodanig dat de lijm naar de niet-zichtkant wordt geduwd. Eventueel niet-uitgeharde of gemorste restanten kunnen worden gereinigd met Wedox PUX Clean. Uitgehard lijmresten kunnen uitsluitend mechanisch worden verwijderd.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door Wedox BV nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Neem bij alle werkzaamheden de actuele richtlijnen, normen, werkdocumenten en aanbevelingen in acht. De actuele productinformatie van de gebruikte Wedox producten is te vinden op [www.wedox.nl](http://www.wedox.nl). Als een constructie recht doet aan de gebruikte materialen staan wij garant voor de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Wij hebben echter geen invloed op uiteenlopende omstandigheden op bouwplaatsen.