

TIP-IT MS-POLYMEER

Tip-It MS Polymeer heeft een hoge aanvangsterkte en kleeft zonder primer op vrijwel alle voorkomende materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, koper, natuursteen, beton, baksteen en bekledingsplaten op cementbasis. Zeer geschikt voor het verlijmen van volkern platen, het plaatsen van veiligheidsglas in de bankindustrie, plaatsen van ka- belgoten, verstekken van aluminium ramen, spiegels.

Art.nr. 01.5000

Kleuren: zwart, wit, grijs, transparant
Inhoud: 290ml



- ✓ Snel uithardend
- ✓ Elastische lijmkit
- ✓ Grote weerstand tegen veroudering
- ✓ Verrubbert
- ✓ Hoge aanvangsterkte
- ✓ Kleeft zonder primer

- ✓ Overschilderbaar
- ✓ Oplosmiddel, isocyaan- en siliconenvrij
- ✓ Reukloos
- ✓ Vlek vrij verlijmen en afdichten op bv. natuursteen
- ✓ Toepasbaar op vochtige ondergronden
- ✓ Schimmel en bacteriewerend

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet uitgeharde kit

Aard van de kit	MS - Polymeer
Uithardingssysteem	Uitharding door luchtvochtigheid
Velvorming (23oC en 50% R.V.)	10-15 minuten
Uithardingssnelheid (23oC en 50% R.V.)	2.5 á 3 mm / 24 uur
Densiteit (ISO 1183)	1,53 g/ml

Uitgeharde kit

Shore A hardheid (ISO 868)	55
Volumeverlies na uitharding	Minder dan 3,5%
Maximale toelaatbare vervorming	25%
Modulus bij 100% rek (ISO 8339-40)	1.700 N/mm ²
Modulus bij breuk (ISO 8339-40)	2.200 N/mm ²
% rek bij breuk (ISO 8339-40)	230%
Temperatuurbestendigheid	-40°C t/m +90°C

VOEGAFMETINGEN

Voegbreedte	Voegdiepte	Toegelaten verschil
3 - 4 mm	4 - 5 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	6 mm	± 1 mm
10 mm	6 - 8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10 - 12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm

GEBRUIKSAANWIJZING

- De oppervlakken dienen droog en schoon te zijn, indien nodig ontvetten met Tip-It Cleaner.
- Indien nodig Tip-It Primer aanbrengen.
- Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is.
- Eventueel onze technische dienst raadplegen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Niet uitgeharde kit

Gereedschap met terpetine of gelijkaardige oplosmiddelen

Oppervlakken met oplosmiddel

Uitgeharde kit

Zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met Tip-It Cleaner.

REPARATIE MOGELIJKHEDEN

Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

OVERSCHILDERBAAR

Als gevolg van de verschillende types vernis, wordt er op aangedrongen om testen uit te voeren.

Om een goed resultaat te verkrijgen moet de verf binnen de 4 uur aangebracht worden. Na 4 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden voor het kan worden overgeschilderd.

BEPERKINGEN

Tip-It MS Polymeer is niet aangewezen bij:

- voegen die blootgesteld zijn aan een bestendige wateronderdompeling.
- voegen met een breedte of diepte < 5 mm
- zwembaden met chloorwater, bij bestendige wateronderdompeling.

HOUDBAARHEID

12 maanden in de ongeopende verpakking bij 23°C

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +5°C tot +40°C



EXTRA INFORMATIE

Op poreuze ondergronden wordt het gebruik van een primer aangeraden. Tip-It MS Polymeer is overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Voorafgaande testen worden evenwel aanbevolen. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.



Scan de QR-code
om het MSDS rapport
te zien



VERPAKKING



Inhoud: 290ml
Art.nr. 1.5000