



Biobased, kleurloze, watergedragen één-component project parketlak.



Toepassing

- Houten- en parketvloeren
- Houten trappen
- Lambriseringen
- Hardhouten kozijnen en deuren

Eigenschappen:

- 77% natuurlijke grondstoffen
- 35% Biobased
- Ultra mat (invisible)
- Niet vergelend
- Goede vloeiing
- Snelle droging
- Zeer slijtvast
- Geurarm
- Goed bestand tegen alcohol, water en huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Bestand tegen huidvetten

Product:

Bindmiddelbasis: Copolymeer uit natuurlijke grondstoffen (Biobased)

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr

Verbruik: Ca. 10 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Extra mat (5,3 GU, 60°)

Dichtheid: Ca. 1,03 g/cm³

Vos: 41 g/ltr

Verdunning: Schoon water

Opslag: 24 maanden mits koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol en spuitapparaat.
Lakviltroller of zeer kortharige vachtroller.

Airmix
Nozzle: 0,011 inch
Druk: 90 bar
Luchtdruk: 2,2 bar
Filter: Geel

Hoge druk
Tip: 1,5 mm
Druk: 3 bar
HVLP: 0,55 bar
Tip: 2,0 mm

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Alleen roestvrijstalen spuitapparaat gebruiken.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +15°C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20°C / 55 % R.V. / 100 gr/m²)
Stofdroog: Na ca. 20 min
Schuurbaar: Na ca. 4 uur
Overschilderbaar: Na ca. 4 uur
Doorgehard: Na ca. 8 uur
De eindhardheid wordt na 4 dagen bereikt.
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Kale houten ondergrond

Drogen (max 9% vocht).
Schuren korrel P180.
3 lagen Vista Project Parketlak Biobased aanbrengen.

Houtsoorten met inhoudstoffen Drogen (max 9% vocht). Schuren korrel P180.

Merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Vista Boscalit Aqua Isoleergrond kleurloos. Laten drogen, 1^e laag niet schuren. 2 lagen Vista Project Parketlak Biobased aanbrengen. Een extra laag Vista Project Parketlak Biobased is voor de chemische resistentie raadzaam.

Oude laklagen

Alleen op goed hechtende lagen toepassen. De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel 180-220).

Bij het over lakken van niet bekende verflagen is een proef, op hechting aan te bevelen.

1-2 lagen Vista Project Parketlak Biobased aanbrengen.

Muurverf

Bij het overschilderen van muurverven dient de muurverf volledig gedroogd en doorgehard te zijn alvorens 1 á 2 lagen Vista Project Parketlak Biobased aan te brengen.

Geen vachtroller maar lakroller gebruiken.

Muurverven die vanwege specifieke eigenschappen ontwikkeld zijn zoals bijv. veegvast, kalk- en krijtverf of muurverf op basis van caseïne of zetmeel o.d., kunnen niet worden behandeld.

Bijzondere aanwijzingen

Door matte uitstraling bestaat op donkere ondergronden het risico op een witte waas en witte plekken op de aanzetten.

Ook kan een verdieping van de kleur optreden.

Mocht er na verloop van tijd een vergeling van het geheel optreden, dan is dit vaak te verwijten aan het ontbreken van een UV-filter, waardoor de ondergrond kan verkleuren.

Op houten ondergronden kan hiervoor eerst twee lagen NCoat UV Beschermingslak aangebracht worden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 4-12-2020.