

DRYWOOD Poseidon UV ZG

Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel
Watergedragen professionele kwastverf
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo

PRODUCTOMSCHRIJVING

Toepassing	DRYWOOD Poseidon UV ZG is een watergedragen zijdeglanzende en door IR/UV sneldrogende grondverf, voor- en aflak (kwastkwaliteit) voor binnen- en buitentoepassing op houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk. Zie www.teknosdrywood.nl voor de toepassing van dit product in een totaal verfsysteem.
------------	---

TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen	DRYWOOD Poseidon UV ZG is gebaseerd op diverse watergedragen UV-uithardende bindmiddelen en is te gebruiken als zijdeglanzende grondverf, voor- en aflak.
Kenmerken	DRYWOOD Poseidon UV ZG heeft een zeer goede dekking, vloeit en open tijd, is sneldrogend, heeft een goede hechting op voorbehandeld hout en kenmerkt zich door hoge duurzaamheid, duurzame elasticiteit, zeer snelle blokvastheid, goede krasvastheid en uitstekend glansbehoud. Het product is goed vullend en goed schuurbaar. Door eventueel gebruik te maken van IR/UV-lampen van Decorad (zie www.decorad.nl) kan de droging en uitharding van het product aanzienlijk versneld worden. Hierdoor is het product ook bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid binnen enkele minuten uitgehard en is de ondergrond klaar voor gebruik!
Kleuren en verpakkingen	DRYWOOD Poseidon UV ZG is leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren. Kleuren kunnen afwijken en na verloop van tijd veranderen. Het product is leverbaar in 1 liter verpakkingen. In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden.
Soortelijk gewicht	1,04 - 1,20 kg/l (afhankelijk van de kleur)
Vastestof gehalte	ca. 33 Vol% (afhankelijk van de kleur)
VOS-gehalte	max. 100 g/l EU-Limiet (2004/42/EG annex II A(d): 130 g/l)
Rendement	ca. 10 m ² /l bij 35 µm droge laagdikte

VERWERKING

Algemeen	DRYWOOD Poseidon UV ZG is aan te brengen middels kwasten of rollen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond. Nieuw hout in de nerfrichting licht schuren. Bij oude verflagen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderen. Niet in de volle zon aanbrengen. Bloedende houtsoorten en noesten eerst gronden met DRYWOOD Poseidon Sealer. Gronden met Poseidon UV ZG, Poseidon Primer of EasyPrimer. Plamuren met Drywood 2K epoxy (buiten) en Drywood Acrylplamuur (binnen). Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Verwerken boven 5 °C en bij max. 90% RV met ondergrondtemperatuur van min. 3 °C (condities gelden als de IR/UV lamp gebruikt wordt). Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie. Droogtijden bij 20 °C en 65 % R.V. bij 35 µm droge laagdikte: stofdroog na ca. 30 min., kleefvrij na ca. 1,5 uur en overschilderbaar na ca. 4 uur. Bij gebruik van de IR/UV-lamp is de uithardings tijd ca. 15 min. Voor gebruik oproeren en kleur controleren.
Milieu	Naast een geringe milieubelasting is het product geurarm en niet ontvlambaar.
Arbo	Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
Reinigen	Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen. Verdunnen met water.
Afval	Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de geëigende kanalen afvoeren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

zie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) Bevat fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide. Kan allergische reactie veroorzaken. PIB nr. 305100NL Revisiedatum 14 februari 2018	
--	--

Teknos Drywood B.V. streeft er naar deze productinformatie volledig en up-to-date te houden. Alle relevante gegevens van algemene aard zijn vermeld. Indien verdere gegevens of andere belangrijke informatie ter beschikking komen, wordt het informatieblad vernieuwd (zie datum uitgifte). Teknos Drywood B.V. behoudt zich het recht voor recepturen, verwerkingsvoorschriften e.d. te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Schade, cq. gevolgschade door ondeskundig gebruik en schade, cq. gevolgschade door het niet ter goedkeuring van Teknos Drywood B.V. aanbieden van proefvlakken kan niet worden geclaimd.