

DRYWOOD Kopse Sealer Premium

Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel
Watergedragen industriële kwaliteit

PRODUCTOMSCHRIJVING

Toepassing	<p>DRYWOOD Kopse Sealer Premium is een watergedragen sneldrogende sealer voor kops hout in geveltimmerwerk en houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal, MDF en HDF. Geschikt als grondlaag voor verdere afwerking met Drywood timmerindustrie producten.</p> <p>Zie www.teknosdrywood.nl voor de toepassing van dit product in een totaal verfsysteem.</p>
------------	---

TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen	DRYWOOD Kopse Sealer Premium is gebaseerd op diverse watergedragen acrylaat- en alkydbindmiddelen en is te gebruiken als afdichtmiddel voor kops hout en is getest volgens SKH publicatie 07-01 d.d 2010-11-11
Kenmerken	DRYWOOD Kopse Sealer Premium kenmerkt zich door een zeer goede vochtremmende werking op kops hout en een gemakkelijke verwerking in hoge laagdiktes. Het product heeft een hoog penetrerend vermogen en is sneldrogend. Het product heeft een goede hechting, is snel blokvast en is goed overschilderbaar. Voor het in één keer spuiten van een pak plaatmateriaal zonder verkleven van de delen is Kopse Sealer Premium ED zeer geschikt.
Kleuren en verpakkingen	DRYWOOD Kopse Sealer Premium is leverbaar in transparant, grijs, wit en bruin. Kleuren kunnen afwijken en na verloop van tijd veranderen. Het product is leverbaar in 1 en 2,5 liter verpakkingen. DRYWOOD Kopse Sealer Premium ED is leverbaar in 20 liter verpakkingen. In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 24 maanden.
Soortelijk gewicht	ca. 1,1 - 1,2 kg/l (afhankelijk van de kleur)
Vastestof gehalte	ca. 45 Vol% (afhankelijk van de kleur)
VOS-gehalte	max. 40 g/l EU-Limiet (2004/42/EG annex. II A(d): 130 g/l)
Rendement	ca. 0,5 m ² /l bij 500 g/m ²

VERWERKING

Algemeen	<p>DRYWOOD Kopse Sealer Premium is aan te brengen middels kwasten, spuiten of rollen op een schone, droge en vetvrije en geschuurde ondergrond. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie. Volgens SKH publicatie 07-01 d.d 2010-11-11 dient er in één laag minimaal 500 gram per vierkante meter kops hout of rand van het plaatmateriaal, HDF of MDF te worden aangebracht.</p> <p>Droogtijden bij 15 °C en 60 % R.V. bij 500 g/m²: overschilderbaar na ca. 24 uur.</p> <p>Voor gebruik oproeren en kleur controleren.</p>
Milieu	Naast een geringe milieubelasting is het product geurarm en niet ontvlambaar.
Reinigen	Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen. Verdunnen met water.
Afval	Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de geëigende kanalen afvoeren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

	<p>zie het Veiligheidsinformatieblad (VIB)</p> <p>Bevat Cobaltcarboxylaate. Kan allergische reactie veroorzaken.</p> <p>PIB nr. 241003NL</p>
--	--

Teknos Drywood B.V. streeft er naar deze productinformatie volledig en up-to-date te houden. Alle relevante gegevens van algemene aard zijn vermeld. Indien verdere gegevens of andere belangrijke informatie ter beschikking komen, wordt het informatieblad vernieuwd (zie datum uitgifte). Teknos Drywood B.V. behoudt zich het recht voor recepturen, verwerkingsvoorschriften e.d. te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Schade, cq. gevolgschade door ondeskundig gebruik en schade, cq. gevolgschade door het niet ter goedkeuring van Teknos Drywood B.V. aanbieden van proefvlakken kan niet worden geclaimd.