

DRYGOLIN VINDU OG DØR

OMSCHRIJVING	Extreem weerbestendige beits voor houten ondergronden buiten.	
TOEPASSING	DRYGOLIN VINDU OG DØR is een uitstekende weers- en waterbestendige dekkende buitenbeits op basis van alkydolie. Kan ook worden toegepast als grondlaag onder dekkende DEMIDEKK producten.	
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laat zich gemakkelijk verwerken. ▪ Zorgt voor een perfecte hechting. ▪ Ook te gebruiken op deuren, kozijnen en tuinmeubilair ▪ Uitstekende indringing in de onbehandelde ondergrond. ▪ Ook te gebruiken als grondlaag voor dekkende Demidekk producten 	
KLEUR	Vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem	
GLANS	Zijdeglans (50-80 GU)	
VERPAKKING	1 en 3 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Thixotrope dekkende alkydbeits
	Viscositeit	220 cP
	Soortelijk gewicht	1,3 g/cm ³
	Vlampunt	> 62°C
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 12 uur
	Overschilderbaar	Minimaal 24 tot 48 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren
VERWERKING	Verbruik	5-8 m ² per liter (poreus hout) 10-16 m ² per liter (normaal hout)
	Aanbevolen natte laagdikte	Circa 110 micrometer per laag
	Aanbevolen droge laagdikte	Circa 70 micrometer per laag
	Applicatie methoden	Kwast, roller of spuit
	Verdunning	Als primer te verdunnen met minimaal 10% en maximaal 15 % terpentijn (minimaal 48 uur laten uitdampen).
	Houtvochtigheid	Maximaal 18%
	Verwerkingstemperatuur	Niet beneden -5°C
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,015" – 0.018"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	15 MPa (150 kg/cm ²)

DRYGOLIN VINDU OG DØR

GEBRUIKS- AANWIJZING

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met JOTUN KRAFTVASK, schuren en stofvrij maken. Ondergronden die behandeld zijn met lijnzaad olie of producten waar lijnzaad olie bevat, helemaal schrapen tot aan het kale hout voordat er geschilderd gaat worden, dit om blaasvorming te voorkomen.

Als de ondergrond is aangetast door fungiciden, schimmel of algen eerst schoonmaken met het daarvoor geschikte product en goed nawassen met schoon leiding water.

Afwerking

Eerste laag (op kaal hout) minimaal 10 % en maximaal 15 % verdunnen met terpentine. Maximaal 48 uur laten uitdampen alvorens de tweede/derde onverdunde laag DRYGOLIN VINDU OG DØR aan te brengen. De primerlaag mag absoluut niet meer kleven of plakken.

Zeer geschikt om als primer aan te brengen op kale zuigende houten ondergronden in de gekozen eindkleur. Na voldoende droging ook af te werken met één of twee lagen in een dekkend product.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productnummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.