

EPOXY PLAMUUR 2K

Oplosmiddelvrije, lichtgewicht hoog gevulde 2-componenten plamuur op basis van epoxyhars.



PRODUCT

Scanofloor Epoxy Plamuur 2K is een 2-componenten plamuur voor het opvullen en repareren van gaten en scheuren en is zowel verticaal als horizontaal toepasbaar. Geschikt voor bijna alle soorten vloeren en wanden.

De Epoxy Plamuur 2k hecht zeer goed, is krimpvrij, goed schuurbaar, kan tegen zware belasting en is gemakkelijk verwerkbaar. Het kan in dikke lagen aangebracht worden. Het is chemisch bestand en goed vochtwerend. Het is een oplosmiddelvrije, lichtgewicht hoog gevulde plamuur op basis van epoxyhars in een lichtgrijze kleur. Uitstekend overschilderbaar.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- 2-componenten reparatiemiddel
- Epoxybasis
- Voor zware belasting
- Krimpvrij
- Goed verwerkbaar
- Potlife 15 minuten

VERPAKKING

Sets van 1kg, 2.5kg en 5kg (A en B component).

MENGVERHOUDING

1:1 (gewichtsdelen).

TOEPASSING

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoudsstoffen	Epoxyharsen en een polyamine als verharder.
Locatie	Binnen en buiten.
Soortelijke massa	1600 kg/m ³ .
Vaste stofgehalte	100%.
Temperatuur bestandheid	Tussen -20°C en + 65°C.; geen thermische schokbelasting.
Hardheid	Shore D79.
Vlampunt	> 65°C.
Hechting	4 N/mm ² op beton B60 (Breuk in beton), 2 N/mm ² op hout (scheur in het hout).
Component	2-componenten.
Mengverhouding bij 2K	1:1 A:B in gewichtsverhouding.
Verwerkingstijd na menging	ca. 15 minuten.
Schuurbaar/overschilderbaar	na 4 uur.
Verdunning	Niet toegestaan.
Voorbehandelen	Zuigende ondergronden met primer.
Primer toepassen	bij kritische ondergronden.
Verpakkingen	1 kg, 2,5 kg en 5 kg.
Gereedschap	Geschikt voor plamuurmes, plamuurrubber, spatel, kitspuit.
Reinigen	Gereedschap reinigen met aceton.
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

GEBBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door slijpen, frezen of schuren en ontvetten. Kritische ondergronden, zoals grote gaten en scheuren en sterk zuigende ondergronden, voorzien van 1 laag primer (Scanofloor Clearprimer of Scanofloor Uniprimer. Bij gebruik van een primer deze goed laten drogen voordat u de Epoxy Plamuur 2k aanbrengt. Beide componenten van de Epoxy Plamuur 2k in de aangegeven mengverhouding goed doormengen. Vervolgens direct verwerken. Aanbrengen met een plamuurmes, plamuurrubber, spatel of kitspuit. Na droging kunt u de plamuur schuren en/of overschilderen.

Maak kleine hoeveelheden aan, want na menging van de componenten is de Epoxy Plamuur 2k ca. 15 minuten verwerkbaar.

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ GEBRUIK

Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn. De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn. Grondig mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

- Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
- In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
- Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
- De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
- Restanten van gemengde plamuur niet afsluiten, maar laten indrogen.
- Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
- 2-componentenplamuur bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de plamuur beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
- Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Zie MSDS voor meer informatie.

AFVALVERWERKING

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

GEVARENAANDUIDINGEN

Component A bevat: Epoxyhars, Number average molecular weight <700.

Component B bevat: Alifatische polyamine:

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Veroorzaakt huidirritatie
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- Schadelijk bij inademing
- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- Schadelijk bij inslikken
- Schadelijk bij contact met de huid.