



TEGELPRIMER Informatieblad

OMSCHRIJVING Scanofloor Tegelpriemer is een watergedragen, transparante hechtprimer op basis van silanen speciaal ontwikkeld voor harde, gladde niet zuigende ondergronden. Tegelpriemer zorgt voor een uitstekende hechting tussen ondergrond en toplaag.

- | | | |
|------------------|---|---|
| KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none">• Uitstekende hechting• Makkelijk verwerkbaar• Geschikt voor vloeren met vloerverwarming• Droogt zeer snel | <ul style="list-style-type: none">• Geschikt voor natte ruimtes• Zowel binnen als buiten toepasbaar• Transparante en dekkende kleurafwerking mogelijk• Nagenoeg reukloos |
|------------------|---|---|

TOEPASSING Scanofloor Tegelpriemer wordt toegepast als grond- of hechtlaag op onbehandelde ondergronden wanneer een transparante of dekkende kleurafwerking gewenst is. Tegelpriemer is speciaal ontwikkeld voor harde, gladde niet zuigende ondergronden en ook toepasbaar in natte ruimtes.

Ondergronden:

Geglazuurde vloer- en wandtegels, granieten vloeren, glas, emailen ondergronden en andere niet-poreuze gladde ondergronden.

SYSTEMEN

Transparante afwerking:
Scanofloor tegelpriemer – 1 laag
Scanofloor Clearcoat 2K – 1 of 2 lagen

Dekkende kleurafwerking:
Scanofloor Tegelpriemer – 1 laag
Scanofloor Colourcoat 1K, Scanofloor Colourcoat 2K of Scanofloor Pre dekverf – 2 lagen

KLEUR Transparant

VERFLAGEN Maximaal 1 laag (zeer dun)

VERBRUIK ca. 20m² per liter.

VERPAKKING 1L en 2,5L



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdunning	:	Dient onverdund toegepast te worden.
Mengen	:	Het product goed schudden voor gebruik.
Potlife	:	n.v.t.
Gereedschap	:	Aanbrengen met een schone, droge pluisvrije doek of uitgedrukte roller.
Reinigen	:	Met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, vetvrij, droog en in goede staat te zijn. Vet, vuil, stof e.d. grondig verwijderen d.m.v. ontvetten met Scanofloor Cleaner.
- Na reiniging grondig naspoelen met schoon leidingwater.

Aanbrengen

- Tegelpriemer flinterdun en gelijkmatig aanbrengen met een pluisvrije doek of uitgedrukte roller.
- Overtollige primer verwijderen met een doek of spons.
- De afwerklaag binnen 2 uur aanbrengen.

DROOGTIJDEN

Stofdroog	:	na 30 minuten bij 20°C
Overschilderbaar	:	na 1 uur en binnen 2 uur bij 20°C
Licht belastbaar	:	na 1 uur bij 20°C
Volledig belastbaar	:	na 7 dagen bij 20°C

- Laagdikte, temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid kunnen de droogtijden beïnvloeden.
- De coating niet afdekken gedurende 7 dagen.

VERWERKINGS CONDITIES

- Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 15°C en 20°C liggen.
- Minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C. Bij deze temperatuur zal de droogtijd langer zijn.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

- Controleer voor toepassing altijd het etiket van het geleverde product.
- In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
- Vloerverwarming dient ruim voor het aanbrengen van dit product uitgezet te worden.
- Niet meer dan 1 laag aanbrengen.
- Bij het verstrijken van de maximale tijd voor het aanbrengen van de toplaag de primer verwijderen d.m.v. schuren en opnieuw aanbrengen.



TEGELPRIMER Informatieblad

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	:	Hechtprimer
Componenten	:	1
Mengverhouding	:	nvt
Basis	:	Watergedragen
Bindmiddel	:	Silanen
Locatie	:	Binnen en buiten
Weekmaker bestendig	:	n.v.t.
Vloeistofdicht	:	n.v.t.
Dampdoorlatend	:	n.v.t.
Niet-vergelend	:	n.v.t.
UV-bestendig	:	n.v.t.
Warmtebestendig	:	ja
Soortelijke massa	:	1000kg/m ³
Vaste stofgehalte	:	10%
VOS gehalte	:	n.v.t.
Temperatuur bestandheid	:	Tussen -20°C en + 140°C; geen thermische schokbelasting
Slijtvastheid	:	n.v.t.
Vlampunt	:	>85°C
Hechting	:	6 N/mm ² op glas
Houdbaarheid	:	12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

VEILIGHEID

Aanbevelingen

- Vermijd contact met de huid.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp en/of spuitnevel niet inademen.
- Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Gevaren aanduiding

- Dit product is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.

AFVAL VERWERKING

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.