



PRE DEKVERF Informatieblad

OMSCHRIJVING

Scanofloor Pre Dekverf is een watergedragen, 2-componenten coating op basis van epoxy. Pre dekverf is een zeer sterke dekkende epoxycoating die duurzame bescherming biedt aan vloeren die zwaar tot zeer zwaar belast worden.

KENMERKEN

- Zeer sterke slijtvastheid
- Hoge chemische resistentie
- Dampdoorlatend en vloeistofdicht
- Bestand tegen weekmakers van autobanden
- Uitstekende dekking en hechting
- Zware belasting mogelijk
- Watergedragen
- Makkelijk verwerkbaar

TOEPASSING

Pre dekverf is een zeer slijtvaste en hoog chemisch resistente coating voor vloeren die zwaar belast worden zoals werkplaatsen, magazijnen, fabrieken, winkels maar ook kelders en garages.

Ondergronden:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

SYSTEMEN

Dekkende kleurafwerking:

- Scanofloor Epoxy plamuur – Reparatiemiddel voor diverse ondergronden.
Scanofloor Uniprimer of tegelprimer – 1 laag (primer).
Scanofloor Pre Dekverf – 2 lagen (afwerklagen).

KLEUR EN GLANS

Kleur:

Leverbaar in nagenoeg alle kleuren van RAL, NCS, Farrow and ball e.a.

Glans:

Standaard glansgraad is zijdeglans maar ook leverbaar in mat.

VERFLAGEN

Aanbevolen verflaggen: 2 lagen.

VERBRUIK

Theoretisch verbruik

ca. 4-7m² per kg.

Praktisch verbruik

Het praktische verbruik is afhankelijk het reliëf en zuiging van de ondergrond, temperatuur, applicatiemethode en aangebrachte laagdikte.

VERPAKKING

Sets van 1kg, 2.5kg, 5kg en 10kg verpakkingen (A+B component)



PRE DEKVERF Informatieblad

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdunning	:	Kan onverdund verwerkt worden. Zo nodig verdunnen met leidingwater (max 5%).
Primer	:	Onbehandelde ondergronden voorzien van een laag Uniprimer.
Mengen	:	De 2 componenten grondig mechanisch mengen tot een homogene massa.
Potlife	:	Verwerkingstijd is 60 minuten na het mengen van de 2 componenten.
Gereedschap	:	Geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller (kortharige harde rollers).
Reinigen	:	Met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, vetvrij, droog en in goede staat te zijn. Vet, vuil, stof, e.d. grondig verwijderen d.m.v. stralen, schuren en/of reinigen met Scanofloor Cleaner.
- Eventuele gaten en scheuren repareren met Scanofloor Epoxyplamuur
- Onbehandelde ondergronden voorzien van een laag Uniprimer.

Aanbrengen

- De 2 componenten minimaal 3 minuten grondig mechanisch mengen tot een homogene massa.
- De verwerkingstijd is 60 minuten na het mengen van de 2 componenten.
- De aangegeven droogtijden aanhouden bij het aanbrengen van meerdere lagen.
- Een volgende laag na 24 uur en binnen 72 uur aanbrengen.

DROOGTIJDEN

Stofdroog	:	na 12 uur bij 20°C
Overschilderbaar	:	na 24 uur en binnen 72 uur bij 20°C
Licht belastbaar	:	na 48 uur bij 20°C
Volledig belastbaar	:	na 7 dagen bij 20°C

- Laagdikte, temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid kunnen de droogtijden beïnvloeden.
- De coating niet afdekken gedurende 7 dagen.

VERWERKINGS CONDITIES

- Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn en het vochtpercentage op een diepte van 20mm mag niet hoger zijn dan 4% gemeten met een CM-apparaat.
- De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%
- Vloerverwarming dient ruim voor het aanbrengen van dit product uitgezet te worden.
- Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 15°C en 20°C liggen.
- De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
- Minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 10°C. Bij deze temperatuur zal de droogtijd langer zijn.



PRE DEKVERF Informatieblad

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	:	Afwerklaag
Componenten	:	2 (A+B)
Mengverhouding	:	84:16 (A:B)
Basis	:	Watergedragen
Bindmiddel	:	Epoxy
Locatie	:	Binnen en buiten
Weekmaker bestendig	:	Ja
Vloeistofdicht	:	Ja
Dampdoorlatend	:	Ja
Niet-vergelend	:	Nee
UV-bestendig	:	Nee
Warmtebestendig	:	Nee
Soortelijke massa	:	1350 kg/m ³
Vaste stofgehalte	:	60%
VOS gehalte	:	n.v.t.
Temperatuur bestandheid	:	Tussen -20°C en + 50°C; geen thermische schokbelasting
Slijtvastheid	:	Slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 30 mg (zeer slijtvast)
Vlampunt	:	>65°C
Hechting	:	4 N/mm ²
Houdbaarheid	:	12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

VEILIGHEID

Aanbevelingen

- Vermijd contact met de huid (gebruik handschoenen of beschermende crèmes).
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
- Na aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en medisch advies inwinnen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp en/of spuitnevel niet inademen, de ruimte goed ventileren.
- Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Gevaren aanduiding

- Component A is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
- Component B bevat gemodificeerd Bisphenol-A/F Epoxyhars.
 - Kan huidirritatie veroorzaken.
 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 - Giftig voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.



PRE DEKVERF Informatieblad

AFVAL VERWERKING

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

- Controleer voor toepassing altijd het etiket van het geleverde product.
- In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
- Na het verstrijken van de potlife het product niet meer verwerken (einde potlife is niet altijd zichtbaar).
- Niet goed mengen beïnvloed de kwaliteit van het systeem.
- Bij het niet aanbrengen van de volgende laag binnen de aangegeven tijd dient de ondergrond opnieuw licht geschuurd te worden.
- Restanten van gemengde coating niet afsluiten maar laten indrogen.
- Bussen met verschillende productnummers mengen om kleur- en glansverschillen te voorkomen.