



Belijningscoat

OMSCHRIJVING

Scanofloor Belijningscoat is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten epoxycoating voor het maken van duurzame vloerbelijningen en markeringen op vrijwel alle ondergronden. De coating is zeer slijtvast, vloeistofdicht en bestand tegen autobanden en mechanische belasting. Dankzij de hoge pigmentdichtheid geeft Belijningscoat een strakke, dekkende lijn met uitstekende hechting. Optioneel kan een antislipadditief worden toegevoegd voor extra stroefheid.

Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik op ondergronden zoals beton, epoxy-, PU- en grindvloeren, tegels en natuursteen.

KENMERKEN

- Watergedragen 2-componenten epoxycoating
- Uitstekende slijtvastheid en hechting
- Vloeistofdicht en dampdoorlatend
- Autobandenbestendig
- Sneldrogend en eenvoudig te verwerken
- Leverbaar in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren
- Zijdeglans afwerking
- Geschikt voor binnen en buiten
- Eventueel leverbaar met antislip

TOEPASSING

Scanofloor Belijningscoat wordt gebruikt voor het aanbrengen van markeringen en belijningen op:

- Bedrijfs- en productievloeren
- Parkeergarages en parkeervakken
- Magazijnen en werkplaatsen
- Sporthallen en opslagruimtes
- Showrooms en winkels

Geschikte ondergronden:

Beton, anhydriet, zandcementdekvloeren, epoxy- en PU-vloeren, egaline, grindvloeren, tegels (open en geglaazuurd), natuursteen, hout, PVC, linoleum, marmoleum, vinyl en cementvloeren.

SYSTEMEN

Standaard systeem Belijningscoat

1. **Voorbereiding:**
Ondergrond grondig reinigen en ontvetten met Scanofloor Vloerreiniger. Gaten of scheuren herstellen met Scanofloor Vloerfix.
2. **Primer:**
Niet nodig op goed zuigende of open ondergronden.
Op harde, dichte vloeren primeren met Scanofloor Vloerprimer 2K.
3. **Afwerking:**
1 tot 2 lagen Scanofloor Belijningscoat kruislings aanbrengen met kwast, roller of spuit.

Verbruik: ca. 3,3 m²/kg of ± 66 strekkende meter (5 cm breed) per kg.
Bij sterk zuigende vloeren: +20% verbruik.

KLEUR EN GLANS

Kleur:

Leverbaar in nagenoeg alle kleuren van RAL en NCS.

Glans:

Standaard glansgraad is zijdeglans.



Belijningscoat

VERFLAGEN

Aanbevolen verflagen: 1 à 2 lagen, afhankelijk van dekking en belasting.

VERBRUIK

Theoretisch verbruik:

ca. 3,3 m²/kg of 66 strekkende meter bij 5 cm breed.

Praktisch verbruik:

Afhankelijk van de zuiging, structuur en temperatuur van de ondergrond.

VERPAKKING

Sets van 1kg, 2.5kg, 5kg en 10kg verpakkingen (A+B component)

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verdunning** : Waterverdunbaar, maximaal 5% leidingwater.
Mengen : De 2 componenten grondig mechanisch mengen tot een homogene massa.
Potlife : ca. 120 minuten bij 20°C.
Gereedschap : Geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller (kortharige harde rollers).
Reinigen : Met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Aanbrengen

Breng de coating in 1 of 2 lagen aan met tussenpozen volgens de droogtijd. Niet verwerken bij hoge luchtvochtigheid of temperaturen <10°C.

DROOGTIJDEN

- Stofdroog** : na 1 uur bij 20°C
Licht belastbaar : na 12 uur bij 20°C
Volledig belastbaar : na 7 dagen bij 20°C

- Laagdikte, temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid kunnen de droogtijden beïnvloeden.

VERWERKINGS CONDITIES

- Vloerverwarming dient ruim voor het aanbrengen van dit product uitgezet te worden.
- Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 15°C en 20°C liggen.
- De temperatuur van de omgeving mag niet lager zijn dan 10°C tenzij anders vermeld in het advies.
- De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
- Minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C. Bij deze temperatuur zal de droogtijd langer zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Type** : Afwerklaag
Componenten : 2 (A+B)
Mengverhouding : 55:45 (A:B)



Belijningscoat

Kleur	: RAL- en NCS-kleuren
Basis	: Epoxy
Glansgraad	: Zijdeglans
Vloeistofdicht	: Ja
UV-bestendig	: Ja
Warmtebestendig	: Tot +80 °C
Weerbestendig	: Ja
Scheuroverbruggend	: Ja
Houdbaarheid	: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

VEILIGHEID

Aanbevelingen

- Vermijd contact met de huid (gebruik handschoenen of beschermende crèmes).
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
- Na aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en medisch advies inwinnen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp en/of spuitnevel niet inademen, de ruimte goed ventileren.
- Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Gevaren aanduiding

- Component A is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en heeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
- Component B bevat Diglycidyl Bisphenol A Epoxyhars.
 - Kan huidirritatie veroorzaken.
 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

AFVAL VERWERKING

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

- Controleer voor toepassing altijd het etiket van het geleverde product.
- In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
- Na het verstrijken van de potlife het product niet meer verwerken (einde potlife is niet altijd zichtbaar).
- Niet goed mengen beïnvloed de kwaliteit van het systeem.
- Bij het niet aanbrengen van de volgende laag binnen de aangegeven tijd dient de ondergrond opnieuw licht geschuurd te worden.
- Restanten van gemengde coating niet afsluiten maar laten indrogen.
- Bussen met verschillende productnummers mengen om kleur- en glansverschillen te voorkomen.

