

- ✓ Dunne afdichting
- ✓ Kwastmortel
- ✓ Kant en klaar
- ✓ Cementgebonden

## CEM DRY COAT

**Do-it Pro CEM DRY COAT** is een dunne waterdichtingslaag op basis van cement geschikt voor waterdichtingswerken en andere

### **Toepassing:**

**Do-it Pro CEM DRY COAT** wordt gebruikt voor het waterdicht maken van muren zowel van binnen- en buitenmuren van kelders, kruipruimtes, toegangsputen, zwembaden, douches, betonnen afvoergoten,...

### **Eigenschap van het product:**

Heeft een zeer goede hechting  
Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid  
Kant en klaar product  
Met excellente hechteigenschappen

### **Voordelen van het systeem:**

Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden (metselwerk, snelbouw, betonblokken, gegoten beton, cellenbeton... Niet toepassen op gipsondergronden!  
Duurzaam op lange termijn. Eenvoudige afwerkinglaag aan te brengen met blokkwast (schlammen) Kan afgewerkt worden met **Do-it Pro EPOXY-COAT**

### **Verwerkingsvoorschriften:**

De ondergrond moet ontvet, stofvrij gemaakt worden, zodat deze voldoende draagkrachtig en zuiver is. Eventuele verflagen moeten verwijderd worden met **Do-it Pro Strip**. Slechte voegen worden uitgehakt en vervangen door nieuwe voegen. Uitstekende mortelresten en scherpe kanten weggakppen zodat het oppervlak egaal is. Hoeken worden afgerond met **SPEEDY 15**  
Lekkages dienen vooraf gedicht te worden met **Do-it Pro CEM PLUG**


#### **-Vorbereiding:**

Poreuze ondergronden bevochtigen met water. Vervolgens mengt men de **Do-it Pro CEM DRY COAT** met ca. 5 à 6 ltr. water voor 25 kg tot een homogene en klontervrije massa. Laat Het mengsel ca. 5 min. rusten en meng deze dan opnieuw stevig door. De mortel is dan kant en klaar om te gebruiken

#### **-Plaatsing:**

**Do-it Pro CEM DRY COAT** wordt aangebracht met een brede blokkwast tot een egale laag waarbij alle poriën dicht gesmeerd zijn. De tweede en eventueel derde laag worden aangebracht als de voorgaande voldoende handdroog zijn. (eventueel bevochtigen met water tussen de lagen in)  
Er moet minstens een totaal dikte worden bereikt van 2mm.

Bij waterdichtingswerken dienen alle binnenhoeken voorzien van een ronding van uitgevoerd met **SPEEDY 15**



- ✓ Dunne afdichting
- ✓ Kwastmortel
- ✓ Kant en klaar
- ✓ Cementgebonden

## CEM DRY COAT

### **Opmerking:**

**Do-it Pro CEM DRY COAT** wordt aangebracht in 2 of 3 lagen afhankelijk van de gewenste dikte. Per laag kan men maximum tot 1 mm gaan. De totale dikte bij 3 lagen mag maximaal 4 mm bedragen. De minimale laagdikte bedraagt voor dichtingwerken 2 mm.

### **Verbruik:**

1,4 kg/1mm dikte/m<sup>2</sup> per laag (2 lagen ca. 3 kg/m<sup>2</sup>)

### **Technische kenmerken:**

Grijs of witte kleur

Op basis van cement, geselecteerde kwartszanden en speciale toeslagstoffen

Kant en klaar

Verwerkingstemperatuur +5° C tot 30° C

Verwerkingstijd : ca. 60 minuten

H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie H315 : veroorzaakt huidirritatie H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken

H335 : kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

P280 : beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen P261 : inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden P264 : na het werken met dit product grondig wassen

P271 : alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

P272 : verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten

P305+P351+P338+P337+P313 bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen

P304+P340 : na inademing in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk

P302+P352+P362+P332+P313+P321 :bij contact met de huid, met veel water en zeep wassen Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie : Een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist

P333+P313 : bij huidirritatie of uitslag : Een arts raadplegen

P233 : in goed gesloten verpakking bewaren

P235 : koel bewaren

P405 : achter slot bewaren

P501 : deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

(Etikettering volgens GHS januari 2009)

### **Verpakking en opslag:**

25 kg zakken

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via [info@doitpro.be](mailto:info@doitpro.be)

