

- ✓ Waterdichte pleister
- ✓ Krimparm
- ✓ Kant en klaar
- ✓ Voor natte ruimtes

## CEM DRY WALL

**Do-it Pro CEM DRY WALL** is een waterdichtingspleister op basis van cement

### **Toepassing:**

**Do-it Pro CEM DRY Wall** wordt gebruikt voor het waterdicht bepleisteren van muren zowel van binnen- en buitenmuren van kelders, kruipruimtes, toegangsputen, zwembaden, douches, ... Deze mortel wordt eveneens gebruikt voor het uitronden van de kim, plaatselijke herstellingen.

### **Eigenschap van het product:**

Heeft een zeer goede hechting  
Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid  
Kant en klaar product  
Met excellente hechteigenschappen

### **Voordelen van het systeem:**

Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden (metselwerk, snelbouw, betonblokken, gegoten beton, cellenbeton... Niet toepassen op gipsondergronden! Duurzaam op lange termijn.  
Starre afwerkingslaag. Kan afgewerkt worden met **Do-it Pro Epoxy-Coat**

### **Verwerkingsvoorschriften:**

De ondergrond moet ontvet, stofvrij gemaakt worden, zodat deze voldoende draagkrachtig en zuiver is. Eventuele verflagen moeten verwijderd worden (**Do-it Pro- Paint Strip**). Slechte voegen worden uitgehakt en vervangen door nieuwe voegen. Uitstekende mortelresten en scherpe kanten weggappen zodat het oppervlak egaal is. Hoeken worden afgerond met **SPEEDY 15**.  
Lekkages dienen vooraf gedicht te worden met **Do-it Pro CEM PLUG**

-Plaatsen eerste laag (schraaplaag)

Op de voorbereide ondergrond wordt een schraaplaag aangebracht bestaande uit **Cem Dry Wall**. deze wordt aangemaakt met een mengeling van 1 deel **Do-it Pro Pact H** op 4 delen water. Dit is nodig bij weinig zuigende ondergrond . Voor normale ondergronden kunt u de mortel aanmaken met enkel water. Deze laag wordt gemiddeld 7 mm geplaatst en ruw ( getand) afgewerkt

-Plaatsen tweede laag ( eindlaag)

De tweede laag plaatst men indien de eerst laag voldoende is aangetrokken, of max. De dag erna. Hiervoor giet men ca 2,5L à 3L water per zak van 25 kg in een mortelkuip, voeg hier het poeder aan toe en meng gedurende 5 minuten met mixer tot een klontervrije homogene massa. Laat de gemengde mortel 2 minuten rusten en meng daarna nog eenmaal stevig door. De mortel aanbrengen met spaan en afrijen. Als de mortel voldoende is aangetrokken kan men deze gladder maken met een honingraten spaan. Bij waterdichtingswerken dienen alle binnenhoeken voorzien te worden van een ronding uitgevoerd met **Speedy 15**. Deze mortel kan ook gebruikt worden voor het herstellen van fitten of het aanbrengen van een Kim.



- ✓ Waterdichte pleister
- ✓ Krimparm
- ✓ Kant en klaar
- ✓ Voor natte ruimtes

## CEM DRY WALL

### **Opmerking:**

**Do-it Pro CEM DRY WALL** wordt aangebracht in 1 of 2 lagen afhankelijk van de gewenste dikte. Per laag kan men maximum tot 15 mm gaan. De totale dikte bij 2 lagen mag maximaal 30 mm bedragen. De minimale laagdikte bedraagt voor dichtingswerken 10mm.

### **Verbruik:**

19 kg/1cm dikte/m<sup>2</sup>

### **Technische kenmerken:**

Grijze kleur

Op basis van cement, geselecteerde kwartszanden en speciale toeslagstoffen

Kant en klaar

Verwerkingstemperatuur +5° C to 30° C

Verwerkingstijd : ca 90 minuten

H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie H315 : veroorzaakt huidirritatie H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H335 : kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

P280 : beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen P261 : inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden  
P264 : na het werken met dit product grondig wassen.

P271 : alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

P272 : verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten

P305+P351+P338+P337+P313 : bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten  
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen

P304+P340: na Inademen: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt

P302+P352+P362+P332+P313+P321: bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen ,verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie een arts raadplegen specifieke behandeling vereist

P333+P313 : bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen

P233 : in goed gesloten verpakking bewaren

P235 : koel bewaren

P405 : achter slot bewaren

P501 : deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

(etikettering volgens GHS januari 2009)

### **Verpakking en opslag:**

25 kg zakken

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar via [info@doitpro.be](mailto:info@doitpro.be)

