

PARMUREX SANS POUSSIÈRE (STOFVRIJ)

1/2 NIEUWBOUW



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Zware grijze grondpleister ⁽¹⁾, fijne korrel
- Kan onbedekt blijven of bekleed worden met pleister, keramische tegels, verf, kunstharpleister
- Geschikt voor ingegraven muren



80% minder stof over de volledige werf.

DE "PLUSPUNTEN" DUURZAME ONTWIKKELING

- Stofarm bij aanmaak



*Informatie over de emissieniveau van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inaderingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ WATERWERENDE GRONDPLEISTER

DEFINITIE

OC3-grondpleister en monocouche-pleister voor waterwering van verticale binnen- en buitenmuren.

ONDERGRONDEN

Toegelaten

- Metselwerk conform DTU 20.1. van:
 - betonblokken (Rt3)
 - bakstenen (Rt3)
- Muren van gegoten beton (conform DTU 23.1)
- Metselwerk van harde steen en breuksteen.

Uitgesloten:

- Metselwerk met indeling Rt1 (blokken cellenbeton) en Rt2.
- Oude ondergronden met weinig weerstand
- Metselwerk en pleisters op basis van kalkgips.
- Horizontaal blootgestelde ondergronden in een hoek van meer dan 10° ten opzichte van het verticale vlak.

Bijbehorende afwerking

- Decoratieve sierpleisters of monocouche-pleisters
- Steenstrips (voegbreedte 10 mm).
- Tegels (voegen ≥ 6 mm)
- Verf, Calcilane Badigeon of kunstharpleister.

Zie onderstaande tabel voor de wachttijd voor bedekking en de oppervlaktegesteldheid van PARMUREX.

KENMERKEN

Samenstelling

- Cement
- Luchtkalk
- Zand
- Specifieke hulpstoffen

PRESTATIES

- Type: OC3
- Druksterkte: CS IV
- Capillaire waterabsorptie: W2
- Brandreactie: A1

TOEPASSING

Vorbereiding van de ondergrond

- Goede staat, schoon, stofvrij.
- Verwijder alle pleisterresten, verfresten enz.
- De vlakheid en de loodrechte stand van de ondergrond moeten voldoen aan de voorschriften van de DTU 20.1 en 23.1.

Op beton en andere weinig absorberende ondergronden

- Een laag PARMUREX SANS POUSSIÈRE aanbrengen, aangemaakt met 0,5 liter 751 LANKOLATEX of FIXOPIERRE per zak van 30 kg.
- Of met de rol een laag MICRO-GOBETIS 3000 aanbrengen.

Vorbereiding van het product

- Waterdosering: 4,3 à 5,7 liter per zak van 30 kg
- Mengtijd met de mengmachine: 5 min
- Mengtijd met de betonmixer: 5 min

Tabel met bijbehorende bedekking

Bijbehorende soorten bedekking	OPPERVLAKTEGESTELDHEID VAN PARMUREX stofvrij	WACHTTIJD VOOR AFWERKING
Decoratieve sierpleister en Monocouche-pleister	Gekamd	1 dag
PARDECO TYROLIEN	Geschuurd	4 à 7 dagen
Tegels en steenstrips (voegbreedte 10 mm) op grote oppervlakken	Ruw na uitvlakken	minimaal 3 weken
Tegels op lijstwerkpatronen, lijsten, omlijstingen	Ruw na uitvlakken	24 à 48 uur
Verf, kunstharpleister, Calcilane Badigeon	Geschuurd	minimaal 3 weken

(1) regelmatige kleur niet gewaarborgd

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88



Material

Spuitmachine

- Pompdruk: 8 - 10 bar (water). Houd u aan het vulvolume van de machine.

Betonmixer - compressor

- Compressor met een minimumcapaciteit van 60 m³/u.
- Aanbrengen met trechterpistool: luchtdruk van 4 à 6 bar.

Verbruik

1,8 kg/m² per mm dikte

- Referentiedikte voor de berekening van het verbruik (ref. CSTB):
- *geschuurd/ruw na uitvlakken*: 12 mm.

TOEPASSING

- Het product wordt aangebracht in een laag die overal minstens 10 mm dik moet zijn. De oppervlaktegesteldheid van de pleister en de wachttijd voor bedekking variëren naargelang van de gekozen afwerking.

Maximale dikte

(met inbegrip van de afwerkingslaag)

Bedekking	PARMUREX SANS POUSSIÈRE	
	Dikte	
Betonblokken, bakstenen	25 mm	
Gegoten beton	15 mm	

GEBRUIKSVORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Het gebruik en de toepassing van **PARMUREX SANS POUSSIÈRE** zijn onderworpen aan de bepalingen van DTU 26.1 en dit productgegevensblad.
- De ondergrond bevochtigen voor het aanbrengen.
- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +30°C.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst.
- Boven 30°C dient u specifieke maatregelen te treffen (bescherming, bevochtiging...).
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Zak van 30 kg

PALLETISERING

- Pallet voor eenmalig gebruik met hoef van 40 zakken (1200 kg).

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- DTU 20.1, 23.1, 26.1.
- CSTB-gecertificeerd

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.