

B303 TECHNICRETE M

Waterwerende dunne afdichtingsmortel op cementbasis



Eigenschappen

TECHNICRETE M is een droge samenstelling die door eenvoudige toevoeging van water een gebruiksklare kwastmortel (schlamme) geeft.

TECHNICRETE M kwastmortel, geeft een goede waterdichting en een optimale hechting een uitstekende aanhechting en is elastisch.

TECHNICRETE M is goed overschilderbaar.

TECHNICRETE M wordt toegepast zowel binnen als buiten op beton en metselwerk ter bescherming van funderingsmuren, voor het afdichten van regenwaterputten, vochtige plaatsen in kelders, putjes, betonnen buizen, enz. TECHNICRETE M is zowel te gebruiken boven- als ondergronds.

Gebruiksaanwijzing

Er wordt steeds gewerkt op een stabiele, zuivere, gezonde stof- en olievrije, onbevoren ondergrond, bij een temperatuur van minimum + 5°C. Poreuze ondergronden worden vooraf licht voorbevochtigd. Eventueel aanwezige salpeteruitslag, oude verf- of pleisterlagen worden eerst volledig verwijderd. Scheuren, holtten en voegen worden vooraf hersteld met TECHNICRETE E in mortelconsistentie aangemaakt.

Horizontale of verticale hoeken kunnen eveneens vooraf met SPERMORTEL in mortelconsistentie rond uitgewerkt worden. Na deze voorbereiding wordt de ondergrond voldoende bevochtigd.

- Voor het verkrijgen van TECHNICRETE M als mortelspecie wordt het droge poeder aangemaakt met ongeveer 22% à 25% water t.t.z. (ongeveer 4,5 L à 5 L water op 20 kg product). Na zorgvuldige menging laat men de aldus bekomen specie rusten gedurende 5 minuten. Vervolgens wordt de specie nogmaals intens omgeroerd. De mortel is nu klaar voor gebruik.
- Voor het verkrijgen van een TECHNICRETE M als kwastmortel wordt het droge poeder aangemaakt met ongeveer 25% à 30% water t.t.z. ongeveer 5 L à 6 L water op 20 kg product tot een klontervrije, dikke, strijkbare massa bekomen wordt. Men laat de aldus bekomen specie rusten gedurende 5 minuten. Vervolgens wordt de specie nogmaals intens omgeroerd. De kwastmortel is nu klaar voor gebruik.

TECHNICRETE M wordt met een brede borstel of trechterpistool aangebracht tot men een gelijkmatige dekkende laag bekomt. Een tweede laag wordt aangebracht na eventueel licht bevochtigen van de eerste laag en voor deze te ver uitgehard is (vb. de volgende dag). Een eventuele decoratieve afwerkingslaag gebeurt in een supplementaire derde laag. Totale minimumdikte bestrijking: 2 mm.

Opmerking

Bij aanwezigheid van hygroscopische zouten, en voor het aanbrengen van TECHNICRETE M, is de aanbrenging van een zoutomvormer van het type B202 TECHNICURE CS en/of een fysieke barrière tegen salpeter, B201 TECHNICURE AS, sterk aanbevolen.

Verpakking

TECHNICRETE M is leverbaar in grijze en witte kleur, in verpakkingen van 10 kg (emmer) en 20 kg. Iedere zak van 20 kg bevat een polyethyleenzak. De houdbaarheid is 6 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.



20 kg

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aanvraag beschikbaar, op de internetsite www.publicchem.com

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
mortel $\pm 4,5 \text{ l à } 5 \text{ l d'eau par sac de } 20 \text{ kg } (\pm 22\% \text{ à } 25\%)$ barbotine $\pm 5 \text{ l à } 6 \text{ l d'eau par sac de } 20 \text{ kg } (\pm 25\% \text{ à } 30\%)$	$\pm 1,4 \text{ kg/mm/m}^2$ poeder	20 kg
Kleur	Verwerkingstijd	Verwerkingstemperatuur
gris	$\pm 1 \text{ h}$	+ 5°C tot + 30°C



Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
 De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.