

1. Bezorging & Opslag

De werkbladen worden blank en geschuurd aangeleverd. De bezorging vindt plaats in een stevige kartonnen doos. De werkbladen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge én goed geventileerde ruimte. Bij horizontale plaatsing het werkblad oplatten of vrijhouden van de ondergrond.

2. Verwerking

Een houten werkblad is een natuurproduct. Door blootstelling aan luchtvochtigheid kan uw werkblad gaan 'werken' (uitzetten, krimpen, kromtrekken). Het verdient aanbeveling om het blad (aan beide kanten) zo snel mogelijk te behandelen met een houtolie of houtlak.

Oliën of lakken? Dit is een persoonlijke keuze. Hieronder een uiteenzetting.

2a. Lakken op oliebasis

Lak ligt als het ware op het hout en trekt er niet of nauwelijks in. Door te lakken sluit je het werkblad als het ware af van vochtopname. Bij een beschadiging van het blad, dient dit direct bijgewerkt te worden. Zorg er voor dat u het volledige werkblad behandelt met lak. Dit wil zeggen: niet alleen de bovenkant, ook de onder- en zijkanten! Lakt u alleen de bovenkant, dan trekt het vocht in de onbehandelde onderkant en zal uw blad alsnog kromtrekken. Onze richtlijn: lak de de onder- en bovenkant met 4 tot 5 lagen. Schuur tussen de verschillende lagen het werkblad licht op en verwijder alle stofresten voordat u begint met de volgende laklaag. Werkt u volgens deze voorschriften, dan heeft uw werkblad de eerste 5 jaar geen vervolgbehandeling nodig. Met 1 liter lak kunt u ongeveer 13m² behandelen. Voor een werkblad met een afmeting van 300x62cm, heeft u dan ook ongeveer 1,5 liter lak nodig. De keuze is een matte, zijdeglans of een hoogglans lak. Hoogglans is niet haalbaar met olie. Wij leveren lakken op oliebasis van het merk Sigma®.

2b. Lakken op waterbasis

Onze lakken op waterbasis (merk: Skylt®) bieden alle voordelen van de oliegedragen lakken met een paar belangrijke verschillen. Waar lak op oliebasis een donkere / gele gloed aan het hout meegeeft, zorgt Skylt® ervoor dat de natuurlijke kleur van het hout volledig behouden blijft. Het hout is met een onzichtbare laag beschermt tegen vochtopname. Ook de verwerking is wat eenvoudiger: de onderkant 1 tot 2 keer behandelen en de bovenkant 2 tot 3 laklagen meegeven. Houd vast aan de richtlijn van 100mu dekking.

2c. Oliën: de basis voor een blijvende bescherming met olie, is dat uw werkblad geheel verzadigd moet zijn. Breng de olie eerst dun aan en laat inwerken (ca. 30 minuten; bij warm weer iets korter). Behandel de plekken waar de olie snel is ingetrokken nogmaals. Kwasten en kopse kanten dienen altijd extra te worden gecontroleerd. Na het oliën, het oppervlakte met een doek afnemen. Er mag geen olie achterblijven. Breng na circa 24 uur een volgende laag aan totdat het hout niets meer opneemt. Het aanbrengen van 2 lagen olie kan al voldoende bescherming geven.

2d. Schuren: de bovenkant van het werkblad wordt fabrieksmatig opgeschuurd met een korrelgrootte van circa 100. Wij raden aan uw blad thuis met een lichte korrel (180 en hoger) na te schuren.

3. Conclusie

Uiteindelijk blijft het een persoonlijke keuze om uw werkblad te beschermen met (watergedragen of olie-gedragen) lak of olie. De enige tip die we u kunnen meegeven om zo lang mogelijk van uw werkblad te genieten is om het hout zo snel mogelijk en volgens de voorschriften te behandelen. Succes met de verwerking en veel plezier van uw prachtproduct!

4. Garantievoorwaarden

- 1. De werkbladen zijn uitsluitend bestemd voor binnengebruik (interieur).*
- 2. Indien werkbladen blootgesteld zijn aan buitenlucht en/of plaatsing onder een overkapping in contact met buitenlucht of vocht, vervallen alle gestelde garanties.*
- 3. Waterschade valt niet onder de gestelde garantievoorwaarden.*
- 4. De klant moet de product(en) zelf behandelen met olie of lakken zo snel als mogelijk, in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst.*
- 5. De garantie is niet van toepassing indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of door onjuiste opslag door de koper.*
- 6. De onbehandelde werkbladen dienen in zijn geheel dezelfde omgevingstemperatuur te hebben om kromtrekken te voorkomen.*
- 7. Als goed behandelde werkbladen toch kromtrekken, dan kan de verkopende partij kijken naar de oorzaak en beslissen of dat het product omgewisseld kan worden.*
- 8. De werkbladen zijn niet geschikt of dienen niet als speeltoestellen of voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd.*
- 9. Doorzakking van losse bladen bij onvoldoende steun valt niet onder de gestelde garanties.*