



Gebruiksaanwijzing: Rigostep Skylt Original onzichtbare lak

Rigostep Skylt Original is een 2-componenten lak en is een geweldig product om massief hout mee te behandelen. Het product geeft een unieke onbehandelde matte uitstraling aan uw houten meubel en beschermt zeer goed tegen vuil en water.

Vorbereiding

We raden aan om het hout voor het lakken heel licht op de schuren met schuurpapier (korrelgrootte 180 en hoger). Het is de bedoeling dat het hout maar heel lichtjes wordt geraakt zodat de lak goed aan het oppervlak kan hechten. Let op, schuur altijd met de richting van de houtnerf mee. Na het schuren dient het oppervlak stofvrij gemaakt te worden. Hierna het hout goed laten drogen.

Zorg ervoor dat u de ondergrond waarop u het meubel gaat lakken goed afdekt met bijvoorbeeld oude kranten of plastic. Verder is het ook belangrijk dat onderdelen die u niet van de lak wilt voorzien afgedekt, afgeplakt of verwijderd worden, let op, het gebruik van afplaktape op terrazzo of natuursteen kan voor vlekken zorgen. Vanzelfsprekend kan het hout het beste afgelakt worden voordat het meubel geïnstalleerd wordt en dus nog niet is voorzien van bijvoorbeeld spoelbakken en kranen (bij een keukenblad) of wastafels (bij een badkamermeubel).

Lakken

Voor het lakken van het meubel kunt u het beste de onderstaande benodigdheden gebruiken.

- Maatbeker voor het afmeten van component A
- Spuitje of klein maatbekertje voor het afmeten van component B
- Verfbakje
- Roller houder met lakroller voor lak op waterbasis.
- Schilderskwast voor hoeken
- Roerhoutje

Component A goed schudden en een hoeveelheid overgieten in de maatbeker. Daarna al roerend component B toevoegen in de verhouding 1:15 (goed mengen, 10 min wachten en nogmaals mengen). De aangemaakte lak dient binnen 2 tot 3 uur te worden verwerkt. Breng ruim en egaal aan met de lakroller. Voor moeilijke hoeken kunt u het beste een schilderskwast gebruiken waarna de lak uitgerold kan worden met de lakroller. Breng, met het in acht nemen van een droogtijd van $\pm 2-3$ uur, 3 lagen lak aan op het eventuele bovenblad van het hout. Tussen het aanbrengen van de lagen door hoeft er niet geschuurd te worden.

Gebruik van het houten werkblad

Het is aan te raden om het massieve hout na gebruik met een droge doek af te nemen. Dit geldt vooral voor de oppervlakken waarop bijvoorbeeld spatwater terecht is gekomen. Voor het reinigen van het hout kunnen bij voorkeur natuurlijke schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Gebruik nooit bijtende stoffen zoals chloor, antikalkmiddelen of zuurhoudende middelen om het houten werkblad te reinigen.

Tot slot wensen we u veel jaren plezier toe met uw aankoop.

Product informatieblad

Applicatie

SKYLT is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.

Omstandigheden

Watergedragen producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$, hoger dan $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.

Droging

- Handdroog na 1 -2 uur
- Overlakbaar na 2 -3 uur
- Licht belastbaar na 12 - 16 uur
- Volledig belastbaar na 7 – 14 dagen

Droogtijden gelden bij 20°C , 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV kan de droogtijd sterk vertragen. Altijd pas een volgende laag aanbrengen als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet voldoende droge laag kan leiden tot defecten. Een verse laag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement

Ca. 10 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode. Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m² per liter).

Opslag/transport

Koel en droog bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 6 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. De B component bevat isocyaanaten en is aangemerkt als Xi Irriterend. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat Co-droger. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l. Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

Meer informatie

www.rigospecialcoatings.nl –