

Montage an
der Außenseite

PRODUKTFORMATION

Neutralgraue metallisierte Folie für optimalen Wärmeschutz und Sichtschutz.

Die NS-Serie von SOTT sind Fensterfolien mit hochwertigen Metallpigmenten in mehreren Schichten, die ihnen eine gute Balance zwischen Wärmeschutz und Sichtschutz verleihen. Diese Fensterfolien sind für die Montage auf der Außenseite des Glases vorgesehen. Auf diese Weise wird ein noch höherer Wirkungsgrad erreicht und es kommt auch keine Wärmestrahlung ins Innere. Die NS-Serie ist in verschiedenen Farbtonabstufungen erhältlich.

Die NS-E-Serie zeichnet sich durch ihre neutrale Farbe aus. Das macht sie in vielen Situationen einsetzbar, da es keine oder nur minimale Spiegelungen gibt.

NS-35E Neutral ist eine leicht getönte, metallisierte Fensterfolie mit einer Durchsicht von ca. 35%. Dadurch bleibt die Sicht nach außen und innen gut. Die Folie hat eine gräuliche, stahlneutrale Farbe.

NS-35E Neutral hat einen hohen Wärmeschutz und reduziert die Durchsicht. Die Folie ist auf allen Arten von Glas anwendbar.

ZUSATZINFORMATIONEN

- PS-Klebeschicht (druckempfindlich, bereits aktiviert)
- Breite der Rolle: 152 / 182 cm
- Länge der Rolle: 31 m.
- Zusammensetzung: mehrschichtiges metallisiertes PET
- Kratzfeste Hartbeschichtung
- Garantie: 7 Jahre Vertikal. Schräge Flächen 4 Jahre
- Montage an der Außenseite
- Montage mit Film-on 600-FO355
- Nach der Montage die Ränder mit 600-7096 Silikondichtstoff oder mit 400-007 abdichten.
- Reinigen Sie nicht die Fenster in der ersten 4 Wochen nach der Montage. Anschließend kann mit einer milden Seife gereinigt werden.

WICHTIG!

Die Garantie gilt nur für Herstellungsfehler, Delaminationen, Risse und Abblättern. Um diese Garantie zu gewährleisten, ist es jedoch wichtig, die Folie nur von einer professionellen und qualifizierten Firma installieren zu lassen, die die Anforderungen des Herstellers und Lieferanten erfüllt.

NS-35E Exterior

Neutral sehr leicht getönt - guter Wärmeschutz

Artikel-nr: NS-35E


TECHNISCHE INFORMATIONEN

▶ Lichtdurchlässigkeit	32%
Sonnenenergieabschirmung (Einfachverglasung)	57%
▶ Sonnenenergieabschirmung (Doppelverglasung)	65%
▶ Absorbierte Sonnenenergie	47%
Gesamte Übertragung von Sonnenenergie	26%
Sichtbare Lichtreflexion außen	23%
Sichtbare Lichtreflexion im Inneren	21%
Reduzierung der Blendung	61%
Schatten-Koeffizient	0,40
Emissionsgrad (innen)	0,84
UV-Durchlässigkeit	1%
IR-Schutz	--

Die mit ein ▶ gekennzeichneten Werte sind die notwendigsten, um eine gute Wahl zu treffen, ob das Produkt in Ihrem Projekt anwendbar ist.

G-Wert	0,35
Kleber	PS

■ Werte für Doppelverglasung.



ANWENDUNGSBEREICH

- | | |
|-----------------------------|--|
| ✓ Klare Einfachverglasung | ✓ Getönte reflektierende Einfachverglasung |
| ✓ Getönte Einfachverglasung | ✓ Getönte reflektierende Doppelverglasung |
| ✓ Klare Doppelverglasung | ✓ HR++ Doppelverglasung - LOW E! |
| ✓ Getönte Doppelverglasung | ✓ Klare Doppelverglasung STADIP EXT. |
| ✓ Gehärtetes Glas | ✓ Klare Doppelverglasung STADIP INT. |

! Kontaktieren Sie unseren Spezialisten für eine Beratung



Die mit einem * markierten Werte sind die notwendigsten, um die richtige Wahl zu treffen, ob das Produkt bei Ihrem Projekt anwendbar ist.

Lichtdurchlässigkeit (visible light)

Die Lichtdurchlässigkeit der Folie, wobei der Prozentsatz angibt, wie viel Licht nach dem Aufbringen der Folie noch einfällt.

Sichtbare Lichtreflexion (visible light reflection)

Der Prozentsatz der von der Folie absorbierten Sonnenwärme. Wichtig wegen thermischer Brüche.

Sonnenenergieabschirmung (total solar energy rejection)

Die Sonnenwärme wurde durch die Folie gestoppt.

Absorbierte Sonnenenergie (solar absorptance)

Der Prozentsatz der von der Folie absorbierten Sonnenwärme (wichtig wegen der thermischen Brüche).

Gesamte Durchlässigkeit für Sonnenenergie (total solar energy transmittance)

Der prozentuale Anteil der gesamten Sonnenenergie, der durch die Folie hindurchgeht.

Reflektion der Sonnenenergie (solar energy reflection)

Der Prozentsatz der gesamten Sonnenenergie, der von der Folie auf dem Glas reflektiert wird.

UV-Durchlässigkeit (UV transmission)

Das durch die Folie durchgelassene UV-Licht (im Bereich von 280 - 370 nm).

Blendungsreduzierung (glare reduction)

Der reduzierte Prozentsatz des sichtbaren Lichts aufgrund der Folie auf dem Glas, auch als reduzierte Lichtintensität oder -stärke bezeichnet.

Verschattungskoeffizient (shading coefficient)

Ein Wert, der den Unterschied in der Sonnenwärme zwischen einer verglasten und einer nicht beschichteten Scheibe unter den gleichen Bedingungen und Abmessungen angibt.

U-Wert (Dämmwert) (U Value)

Der U-Wert ist ein Dämmwert, der den Wärmeverlust pro m^2 gemessen in $^{\circ}K$ angibt. In diesem Fall die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur unter winterlichen Bedingungen (Folie auf Glas). Je niedriger der U-Wert, desto besser hält die Folie die Wärme im Inneren! Eine Folie mit einem niedrigen U-Wert kann etwa 10-20% der Heizkosten einsparen.

Reduzierung des solaren Wärmegevinns (G Value auch ZTA genannt)

Solarer Wärmegewinns ist die Wärme, die durch Sonneneinstrahlung in ein Verglasungssystem gelangt. Dies betrifft sowohl direkte als auch reflektierte Wärme aus der Umgebung.

SONSTIGE WERTE:

Emissionsstärke

Dies ist ein Verhältnis zwischen den Absorptions- und Reflexionswerten von Objekten, die durch Sonnenstrahlung erwärmt werden. In diesem Fall die Fensterfolie selbst. Je niedriger die Zahl, desto mehr reflektiert die Folie die Wärme und absorbiert sie nicht. Dieser Wert ist unabhängig von Tönung oder Lichtdurchlässigkeit.

DISCLAIMER

Die folgende Erklärung ersetzt und annulliert alle früheren direkten oder indirekten Gewährleistungen:

Alle von SOTT und seinen Vertriebspartnern veröffentlichten Angaben, technischen Datenblätter und Empfehlungen beruhen auf Testergebnissen, von denen wir annehmen, dass sie zuverlässig sind und die Toleranzen der zur Ermittlung dieser spezifischen Werte verwendeten Geräte respektiert haben. Wir können deren Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantieren und übernehmen diesbezüglich keine Haftung. Weder der Verkäufer noch der Lieferant haften für Verletzungen, entgangenen Gewinn oder Schäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts durch den Käufer oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden, ergeben. Darüber hinaus haften weder der Verkäufer, noch der Hersteller, noch der Lieferant für Kosten, die bei der Verarbeitung oder dem Druck des Produktes entstehen. Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, muss der Anwender selbst die Eignung für den vorgesehenen Einsatz prüfen. Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für alle möglichen Risiken und Verbindlichkeiten jeglicher Art, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben. Anderslautende Aussagen oder Empfehlungen sind ungültig, es sei denn, sie sind in den technischen Informationen veröffentlicht oder in einer von einem autorisierten Vertreter der Vertriebsorganisation, des Lieferanten oder des Herstellers unterzeichneten Vereinbarung enthalten.