

PRODUCT DATA

FASSILUX AQUA XPE SATIN

OMSCHRIJVING

Waterverdunbare, luchtdrogende zijdeglans deklaag voor binnen- en buitenwerk, op basis van een polyurethaan / alkydemulsie.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Fassilux Aqua XPE Satin is watergedragen, kan zowel binnen als buiten gebruikt worden, is sneldrogend, geurarm, heeft een laag VOC-gehalte, is makkelijk te verwerken, heeft een uitstekende vloeï die zorgt voor strak en verzorgd schilderwerk, heeft een uitstekend kras- en slijtvastheid, een stabiele glans een zeer goede dekking en hechting en is elastisch.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Krasvaste zijdeglanzende eindlaag op goed voorbehandelde houten of andere reeds geschilderde minerale ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Zijdeglans (glansgraad 60°: 30 - 35%)
Kleur:	Wit en kleuren via Mathymix / ColourShop
Massa:	± 1,4 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ± 39% In gewicht: ± 57%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ca. 80 micron (verbruik: 12 m ² /l) Droge film: ca. 30 micron (verbruik: 1♦2 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	12 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	22 g/l max.
Categorie:	A/d
EU grenswaarde:	150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Stofdroog:	3 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	1 week
Opmerking:	Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de droging.

Rendement

Theoretisch:	Ca. 12 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

Opmerking: De bovenstaande technische gegevens hebben betrekking op wit en lichte pastintinten. Bij diverse kleuren kunnen afwijkingen optreden.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Nieuw werk: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. De ondergrond dient voorzien te zijn van de juiste primer voor die ondergrond.

Bestaand werk: goed ontvetten en schuren. Verwijder loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

FASSILUX AQUA XPE SATIN

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Indien nodig verdunnen met max. 5 % water.

Roller: Indien nodig verdunnen met max. 5 % water.

Luchtspuit: Nozzle: 1,5 - 2 mm / Druk: 2 - 3 bar
Verdunnen met 10 - 15 % water.

Airless spuit: Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Druk: 120 bar.
Verdunnen met 3 % water.

Reinigen: Warm water.

APPLICATIE CONDITIES

10-30 graden C.

Relatieve vochtigheid < 80 %.

Temperatuur ondergrond minstens 3 graden boven het dauwpunt.

OPMERKINGEN

Met conventioneels spuiten kan de glansgraad iets lager zijn.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com