

PRODUCT DATA

PEGATEX NEW

OMSCHRIJVING

Latexverf voor binnen en buiten.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Uniform mat aspect - goede wasbaarheid - gemakkelijk aan te brengen - hoge dekkracht.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Binnenwerken: schilderen van muren, plafonds, pleisterplaten, alle soorten pleisterwerk, vezelplaten, etc.

Buitenwerken: al dan niet geschilderde muren in metselwerk of beton, op voorwaarde dat de bouw min. 2 jaar oud is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Mat (glansgraad 60°: 3%)

Kleur: Wit + Mathymix

Massa: ± 1,4 g/cm³

Vaste stof gehalte: In volume: ± 39,5%

In gewicht: ± 58%

Aanbevolen laagdikte: Natte film: ± 125 micron (verbruik: 8 m²/l)

Droge film: ± 45 micron (verbruik: 8 m²/l)

Vlampunt: Onbrandbaar

VOC-gehalte: 20 g/l max.

Gebruiksklaar mengsel: 29,8 g/l max.

Categorie: A/a

EU grenswaarde: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

EN 13300: Natte slijtvastheid: Klasse 1

Droogtijden bij 20°C/60% r.v.

Kleefvrij: 1 uur

Hanteerbaar: 5 uur

Overschilderbaar: Na 4 uur

Uitgehard: ± 1 dag

Rendement

Theoretisch: 8 - 10 m²/l per laag

Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Steeds werken op niet-alkalische ondergronden in goede staat.

Binnenwerken: poreuze oppervlakken voorbehandelen met Pegafix of eerste laag verdund met 10 % water.

Buitenwerken: ongeschilderde buitenmuren vooraf behandelen met Pegafix.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund gebruiken.

Roller: Onverdund gebruiken.

Luchtspuit: Indien nodig, verdunnen met water.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PEGATEX NEW

Airless spuit: Verdunnen met water.
Nozzle: 013 / Druk: 180 bar.

Reinigen: Water.

APPLICATIE CONDITIES

Minimum 5°C en maximum 80 % R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com