

PRODUCT DATA

PEGAPRIM XPRESS

OMSCHRIJVING

Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer op basis van watergebaseerde acrylhar-
sen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Sneldrogend - flexibel - isolerend - goede vul- en dekkraft - gesloten goed hechtende verf-
film. Overschilderbaar met de meeste water- en solventgebaseerde decoratieve verven.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Voor gebruik binnen en buiten. Hechting op metaal (staal, zink, aluminium, gegalvaniseerd
staal) en gladde harde oppervlakken (PVC, polyester, formica). Sluit poreuze ondergronden
af (metsel- en pleisterwerk, beton, hout, spaanplaten). Isoleert vlekken (teer, roet, graffiti,
vocht); in ernstige gevallen Pegaprim Isofix gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Zijdeglans (glansgraad 60°: ± 15%)
Kleur:	Wit
Massa:	ca. 1,26 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ca. 39% In gewicht: ca. 52%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: ± 40 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	Max. 30 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	Max. 30 g/l max.
Categorie:	A/g
EU grenswaarde:	50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20 °C/60% r.v.
Kleefvrij:	Ca. 30 minuten
Overschilderbaar:	± 1 uur
Uitgehard:	± 2 dagen

Rendement

Theoretisch:	Ca. 10 m ² /l per laag
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. Waar nodig, ontvetten.
Contaminatievlekken zo grondig mogelijk verwijderen. Houtstructuur verstevigen indien nodig
(bv. na afbranden nieuw hout buiten) door impregnatie met Adex. Houtknoesten voorafgaan-
delijk isoleren met Pegaprim Isofix. Nog intacte oude laklagen licht opschuren om een optima-
le hechting te verzekeren. Bij twijfel een hechtproef uitvoeren. Bij toepassing als vlekkenisola-
tie is het aan te raden een langere droogtijd in acht te nemen alvorens te overschilderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PEGAPRIM XPRESS

VERDUNNING EN APPLICATIE

- Kwast: Bij voorkeur onverdund gebruiken.
- Roller: Bij voorkeur onverdund gebruiken.
- Luchtspuit: Indien nodig verdunnen met water.
- Airless spuit: Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Druk: 150 - 200 bar
Eventueel wat verdunnen met water.
- Reinigen: Water

APPLICATIE CONDITIES

> 5°C, < 80% R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com