

PRODUCT DATA

PEGALINK

OMSCHRIJVING

Universele hechtprimer op basis van in water gedispergeerde acrylharsen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Uitmuntende hechting - soepel - UV-bestendig - uitstekende vloei.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Hechting op verschillende oppervlakken: hout, gips, bakstenen, beton en gladde vaak moeilijk hechtbare oppervlakken zoals gegalvaniseerd staal, koper, zink, polycarbonaat, harde pvc, Pegagraff Hydro, etc. Kan BINNEN en BUITEN gebruikt worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Zijdeglans (glansgraad 60°: ± 20%)
Kleur:	Wit + Mathymix / ColourShop (base P - D - YE - TR)
Massa:	1,2 - 1,3 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ca. 37% In gewicht: ca. 52%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: 36 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
Zoutnevelbestendigheid:	10 m ² /l Pegalink + 400 g/m ² Noxyde > 1000 u
VOC-gehalte:	45 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	45 g/l max.
Categorie:	A/i
EU grenswaarde:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Droogtijden

Kleefvrij:	bij 20°C/60% r.v. 20 minuten
Hanteerbaar:	1 uur
Overschilderbaar:	Na 24 uur met watergedragen verven. Het overschilderen met decoratieve alkydlakken dient vooraf gecontroleerd te worden d.m.v. een hechtingstest.
Uitgehard:	2 dagen

Rendement

Theoretisch:	Ca. 10 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

In de regel is matten door schuren van gladde oppervlakken niet nodig. Meestal volstaat zuiver maken en/of ontvetten om een goede hechting te verzekeren.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Onverdund aanbrengen. Elk type kwast kan gebruikt worden.
Roller:	Onverdund aanbrengen met een lakrol (andere rollers worden niet aanbevolen).

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PEGALINK

Luchtspuit: Onverdund gebruiken.
Airless spuit: Onverdund gebruiken. Nozzle: 011 / Druk: 200 bar
Dompelen: Verdunnen met 10% water
Reinigen: Water

APPLICATIE CONDITIES

Min. 5°C, < 80% R.V.

OPMERKINGEN

Hechting ruitjesproef intact op voornoemde oppervlakken.
Bij twijfel, bijv. op een ondergrond die onder toepassingen niet vermeld staat, een hechtproef uitvoeren na 2 dagen droging, vooral op oude verven.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com