

PRODUCT DATA

PARACEM DECO SOFT

OMSCHRIJVING

Acrylaatdispersieverf voor hoogwaardige binnentoepassingen.

SPECIEFIEKE KENMERKEN

Uitmuntende vloei - uitstekende mechanische bestendigheid tegen opwrijven - egaal satijnmat glansaspect - gesloten filmstructuur - afwasbaar - goed dekkend - geen neiging tot aanzetten.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Decoratieve satijnmatte afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, etc.), alsook op glasweefsel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Satijnmat (glansgraad 60°: 5 - 8% / 85°: 15 - 20%)
Kleur:	Wit + Mathymix / ColourShop
Massa:	1,35 ± 0,02 g/cm ³ (wit)
Vaste stof gehalte:	In volume: 39,0 ± 1% (wit) In gewicht: 53,0 ± 1% (wit)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 140 micron (verbruik: 7 m ² /l) Droge film: ± 55 micron (verbruik: 7 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	14 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	< 30 g/l max.
Categorie:	A/a
EU grenswaarde:	75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
EN 13300:	Natte slijtvastheid: Klasse 1

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	2 uur
Uitgehard:	± 2 dagen

Rendement

Theoretisch:	7 - 9 m ² /l per laag
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Soft overschilderd worden.
Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met Pegafix.

Nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua of Pegamat RL.

Oude vochtkringen isoleren met Pegamat RL of Pegaprim Isofix.

Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag (bijv. Fassiprim of Pegaprim Xpress) voorzien.

Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink, Pegaprim Xpress of Galva-prim.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

PARACEM DECO SOFT

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund gebruiken.

Roller: Onverdund gebruiken.

Luchtspuit: Indien nodig verdunnen met water.

Airless spuit: Nozzle: 013 - 019 / Druk: 160 - 200 bar

Reinigen: Water.

APPLICATIE CONDITIES

> 5°C, < 80% R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu