



CALIME

KANT EN KLARE KALEI AFWERKING MET TYPISCH LEVEND KALKEFFECT.

TOEPASSINGEN

Matte kalei-afwerking voor muren die werden voorbehandeld met **C83**.
Na voorbehandeling met **PRIMER P77**, toepasbaar als niet vullende toepassing, op onbehandelde of reeds geschilderde muren.

EIGENSCHAPPEN

Decoratief mineraal uitzicht.
Hoge watervastheid.
Kant-en-klaar in de pot.
Bevat geen cement.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	kalk en acrylaatcopolymeerdispersie
PIGMENT	aangepaste minerale vulstoffen en pigmenten
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

CALIME aanbrengen met Nestalgie blokkwast in 1 à 2 lagen op de voorbereide ondergrond.

Verschillende verpakkingen onderling mengen om kleurverschillen te voorkomen.

In normale omstandigheden is één enkele laag **CALIME** voldoende, breng een tweede laag aan bij onvoldoende dekkracht of voor een langere levensduur.

De onbehandelde muur vooraf nat sproeien zorgt voor een betere verwerkbaarheid van de **CALIME**

VERDUNNING

Gebruiksklaar

VERBRUIK

2 - 4 m²/l per laag.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water

SPIJTGEGEVENS

Datum laatste wijziging: 2018-04-16

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



CALIME

KANT EN KLARE KALEI AFWERKING MET TYPISCH LEVEND KALKEFFECT.

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.6 kg/l
VISCOSITEIT	0.75 - 0.95 Pa.s. (physica 1500 /s ; 23°C)
VLAMPUNT	> 55°C
GLANSWAARDE	0.1 - 1.0 (300μ - ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 48.57 %
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	Sd - 0.093 bij voorgeschreven verbruik

KLEUREN

Enkel aankleurbaar met anorganische pigmenten.
15 vaste kleuren met de kleurmengmachine.
Andere kleuren in overleg met het labo.
in basis L
in overleg met het labo

VERPAKKINGEN

MY-MX	basis L: 2,5 l - 10 l
--------------	-----------------------

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **CALIME** minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 35 °C

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij regengevaar of mist.
Vorstvrij bewaren.
CALIME op dichtingskit kan donkerder aftekenen.
CALIME is niet geschikt voor permanent vochtige muren.
De eerste dagen na het plaatsen tegen neerslag beschermen.
Bij onvoldoende uitdroging zal eventuele neerslag kalkuitbloedingen veroorzaken.
Het uiteindelijke aspect van **CALIME** is afhankelijk van diverse factoren zoals de snelheid van drogen, de temperatuur en luchtvochtigheid, de aangebrachte laagdikte en de soort en porositeit van de ondergrond. Op hetzelfde vlak zijn dus verschillende kleurnuances mogelijk. Deze kunnen licht afwijken van het gekozen kleurstaal.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2018-04-16

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).