



C83

GESTRUCTUREERDE GRONDLAAG OP BASIS VAN KALK VOOR CALIME.

TOEPASSINGEN

Grondlaag voor **CALIME**. Toe te passen als kaleigrondlaag voor minerale onbehandelde ondergronden zoals baksteenmetselwerk, beton en cementering zowel in nieuwbouw als renovatie. Na voorbereiding met **PRIMER P77**, ook toepasbaar op reeds geschilderde ondergronden. Kan in lagen tot 3 mm toegepast worden voor het nivelleren van ongelijke of oneffen ondergronden waarbij de structuur van de ondergrond zichtbaar blijft.

EIGENSCHAPPEN

Soepel verwerkbaar in dikkere lagen (laagdiktes tot 3 mm mogelijk).
Authentiek, gestructureerd kalei uitzicht.
hoge watervastheid

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	Mengsel van minerale hydraulische bindmiddelen.
OPLOSMIDDEL	Geen, wordt geleverd in poedervorm en net voor gebruik aangemaakt met water.

GEBRUIK

VOORBEREIDING

Loszittende delen vooraf verwijderen, losse voegen 2 cm diep uitslijpen en hervoegeen met rijnzand en cement.

Poreuze ondergronden:

C83 rechtstreeks aanbrengen.

Niet poreuze of reeds geschilderde ondergronden met een niet-olieverf:

Een grondlaag **PRIMER P77** aanbrengen.

VERWERKING

Aan te brengen met een Nestalgie blokkwast.

C83 wordt net voor gebruik aangemaakt met water. Voor 1 kg poeder is ongeveer 0,35 liter tot 0,40 liter water nodig. Doe de nodige hoeveelheid water in een mengkuip of emmer en voeg het poeder toe. Meng mechanisch tot een egale substantie. Het aangemaakte mengsel is ongeveer 3 uur verwerkbaar.

Breng het mengsel aan met een Nestalgie blokkwast rechtstreeks op de onbehandelde muur of voorbereide muur.

Voor laagdiktes hoger dan 3 mm moeten 2 lagen aangebracht worden.

De verwerkbaarheid van **C83** op onbehandelde ondergronden verbetert door vooraf de muur oppervlakkig nat te maken.

Maximale laagdikte : 3 mm, bij hogere laagdiktes (ook plaatselijk) kan de **C83** barsten.

Na droging van deze grondlaag (min. 24 uur) kan deze worden afgewerkt met **CALIME**.

VERDUNNING

Voor 1 kg poeder is 0,35 tot 0,40 liter water (op 10kg = ± 3,75 l water - op 25 kg = ± 9,5 l water).

Datum laatste wijziging: 2016-04-13

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



C83

GESTRUCTUREERDE GRONDLAAG OP BASIS VAN KALK VOOR CALIME.

VERBRUIK

1,5 kg poeder/m²/mm laagdikte.

Gemiddeld verbruik op baksteenmetselwerk is 1 à 2 kg poeder/m².

DROOGTIJDEN

De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

VLAMPUNT	niet van toepassing
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	Sd - 0.077 bij voorgeschreven verbruik
PH	10 - 11

KLEUREN

Zandkleurig.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	Emmers van 10 kg Zakken van 25 kg.
------------------	---------------------------------------

BEWAARTIJD

Tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen op permanent vochtige muren of olieverven.

Niet aanbrengen op afdichtingskit, daar deze barstjes veroorzaakt in **C83**.

Het product is sterk alkalisch: bescherm huid en ogen om irritaties te voorkomen.

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen/ het gezicht. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Datum laatste wijziging: 2016-04-13

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



C83

GESTRUCTUREERDE GRONDLAAG OP BASIS VAN KALK VOOR CALIME.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2016-04-13

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).