



TOPPRIM

DEKKENDE WATERGEDRAGEN ISOLEERLAAG VOOR BINNENMUREN.

TOEPASSINGEN

Matte en goed dekkende isoleerlaag voor binnenmuren in pleisterwerk, baksteen, cement, beton, oude verflagen,...
Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden en lichte vervuilingen vóór afwerking.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goed vloeiend (weinig rolstructuur).
Gemakkelijk verwerkbaar.
Hoge dekkraft.
isolerend tegen ongelijkmatige inzuiging in de ondergrond en tegen lichte vervuilingen van wateroplosbare kleurstoffen (uitgedroogde vochtvlekken, nicotine,...).
voldoet aan het Europees Ecolabel

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Onbehandelde ondergronden

Zeer goed ontstoffen (eventueel licht bevochtigde doek) en vrij maken van loszittend vuil of korrels.

Eventueel oneffenheden bijplamuren.

Geschilderde ondergronden met goede hechting:

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**.

Oude alkydverven, reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**, daarna mat schuren.

Vetachtige vervuiling

Reinigen met **WHITE SPIRIT**

Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):

Een isolerende grondlaag **BISOL** of **EPOMUR** aanbrengen.

VERWERKING

1 laag **TOPPRIM** aanbrengen met kwast, rol of spuit, nadien overschilderen volgens toepassing.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

Kwast - rol: 7 - 11 m²/l per laag.

Airless: 5 - 6 m²/l.

Datum laatste wijziging: 2015-07-09

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



TOPPRIM

DEKKENDE WATERGEDRAGEN ISOLEERLAAG VOOR BINNENMUREN.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 à 7 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 213

- brede oppervlakken: 515

Op zuigende ondergronden (bv. pleisterwerk) kan ook 517

Pistoolfilter: geel.

Verfdruk: 150 à 180 bar

AIRMIX

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 13.20

- brede oppervlakken: 15.40

Op zuigende ondergronden (bv. pleisterwerk) kan ook 17.50

Pistoolfilter: geel

Groene (of blauwe) luchtkap

Verfdruk: 100 à 130 bar

Luchtdruk: 2 à 2,5 bar

XVLP

Eventueel tot 10% verdunnen met water

WallSpray (wit) spuitopzetstuk met brede aanzuigbuis

Materiaalregeling: stand 12

Luchtregeling: stand 3/4 tot volledig

KENMERKEN

DENSITEIT	1.34 kg/l
VISCOSITEIT	0.35 - 0.40 Pa.s (physica 2500/s 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	halfmat - 6.0- 8.5 (150 µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 41.08 %
BINDMIDDELGEHALTE	22.8 volume %

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.

Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.

Datum laatste wijziging: 2015-07-09

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



TOPPRIM

DEKKENDE WATERGEDRAGEN ISOLEERLAAG VOOR BINNENMUREN.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO

100 l enkel op bestelling.

STANDAARD

Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l

RAL 9010: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

MY-MX

Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l

Andere kleuren:

basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **TOPPRIM** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bij het afplakken van **TOPPRIM** op een watergevoelige ondergrond (bv. vulmiddelen op basis van gips) moet de nodige voorzichtigheid in acht genomen worden. Gebruik hiervoor steeds witte plakband (3M; voor vers schilderwerk).

Niet afwerken met een traagdrogend waterig verfsysteem (watergedragen spuitverven, **STREEPVERF**,...) of in omstandigheden waarin de droging verstoord wordt (koude, condenssituaties, te hoog vochtgehalte,...).

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2015-07-09

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).