



OPTIMAT

MATTE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

TOEPASSINGEN

Allerhande binnenmuren en plafonds (pleisterwerk, baksteenmetselwerk, cement, beton,...).

EIGENSCHAPPEN

Spanningsarm.
Uitstekend verwerkbaar.
Onderhoudsvriendelijk.
Hoge dekkraft
Brandklasse A1 (zie ook bij voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften).
Geringe geur.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton)

Een grondlaag **OPTIPRIM** aanbrengen.

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**, daarna een grondlaag **OPTIPRIM** aanbrengen.

Oude alkydverven, reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL** en nadien mat schuren, daarna grondlaag **OPTIPRIM** aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (**EPOFIX, OPTIPRIM, BISOL**,...).

Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):

Een isolerende grondlaag **BISOL** of **EPOMUR** aanbrengen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen **OPTIMAT** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

VERBRUIK

Datum laatste wijziging: 2018-02-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



OPTIMAT

MATTE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

7 - 11 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 à 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water

SPUITGEGEVENS

OPTIMAT bij voorkeur niet verspuiten.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.44 kg/l
VISCOSITEIT	0.43 - 0.49 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	> 55
GLANSWAARDE	mat - 3.0 - 4.5 (150µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 47.14 %
BINDMIDDELGEHALTE	19.98 volume %

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.
Andere kleuren op aanvraag via labo.
vanaf wit - B - C - D
4 L enkel in wit - B - C
15 L enkel in wit

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l Standaardkleuren: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **OPTIMAT** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
Vorstvrij bewaren.

Datum laatste wijziging: 2018-02-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



OPTIMAT

MATTE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

OPTIMAT is niet geschikt voor het overschilderen van behangsoorten die weekmakers bevatten (schuimvinyl e.a.).

Volgens de Belgische norm NBNS21-203 heeft het systeem Bisol + Optimat een brandklasse A1 en vertoont een oppervlakte afgewerkt met dit versysteem een trage vlamuitbreiding.

(Testen werden uitgevoerd in het Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht, Universiteit Gent).

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2018-02-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).