



PERMACRYL SATIN

Zijdeglanzende acryllakverf voor houtwerk binnen en buiten

PERMACRYL SATIN is een lakverf voor decoratie en bescherming op basis van acrylaatharsen in waterige dispersie, reukloos voor binnen en buiten.



EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK

- Hecht uitstekend op verschillende voorbereide ondergronden zoals harde PVC, polyester, ceramiek, verzinkt staal, aluminium, cementvezel materialen, beton, hout en derivaten, oude verflagen, enz.
- Droogt zeer vlug, is regenvast na 1 uur, wat twee lagen per dag mogelijk maakt.
- Reukloos wat vlugge ingebruikname van de lokalen toelaat.
- Toegepast buiten vormt een waterdampdoorlaatbare zijdeglanzende bekleding met vochtregulerende werking.
- Glansvast en niet vergelend, dekt perfect de scherpe kanten en is makkelijk in onderhoud.
- Emissie binnenluchtkwaliteit of IAQ: A+

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

PERMACRYL SATIN mits aangepaste voorbereidingen, is een polyvalente afwerking op de meeste gangbare bouwmaterialen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Ongeschilderde ondergrond

- Indien nodig schuren, ontvetten, afwassen en laten drogen
- Hout en derivaten binnen : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**(zie technische fiche)
- Hout en derivaten buiten : aanbrengen van 1 laag **SILVANOL LM** (zie technische fiche)
: aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**(zie technische fiche)
- Hydraulische materialen buiten : aanbrengen van 1 laag **GLOBAPRIM FIX** (zie technische fiche)
- Ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER FERRO** (zie technische fiche)
- Non-ferrometalen: aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER NON FERRO** (zie technische fiche)
- Exotische houtsoorten: aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie technische fiche)

Oude geschilderde ondergronden in goede staat

- Ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water.

Oude geschilderde ondergronden in slechte staat

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren, bijwerken zoals hoger vernoemd en aanbrengen van een laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**(zie technische fiche).

Afwerking

- Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL SATIN** tot perfecte dekking.

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

• Stofdroog	30 minuten
• Droog	1 uur
• Overschilderbaar	6 uur

Verwerkingsvoorwaarden

• Ondergrondtemperatuur	Min. 3°C boven het dauwpunt
• Omgevingstemperatuur	Min. 10°C
• Relatieve vochtigheid	Max. 75%

Verwerking en verdunning

• Borstel en rol	Gebruiksklaar
• Airless Pistool	Conventioneel: verdund met max. 20% water. Airless: klaar voor gebruik

Reiniging materiaal

Water eventueel met zeep

SAMENSTELLING

• Bindmiddel(en)	100% acrylaatharsen
• Pigment(en)	Titaandioxyde en kleurpigmenten
• Oplosmiddel	Water
• Droge stofgehalte	In gewicht: 55 ± 2% In volume: 37 ± 2%
• VOS-EU grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Aspect	Zijdeglans (30 GU ± 5 @60° volgens NF EN ISO 2813)
• Kleur	Zie kleurenkaart
• Bijkleuren	Via de Trimetal kleurenmengsysteem
• Verpakkingen	Wit: 1L – 2,5L – 10L AW/AM/AC: 1 L – 2,5 L
• Densiteit bij 20°C	1,27 ± 0,05
• Theoretisch rendement	Circa 10 m²/l, naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond
• Emissie binnenluchtkwaliteit	A+ (gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie))

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.