



# TOPSILK

WATERGEDRAGEN HALFMATTE DISPERSIEVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

## TOEPASSINGEN

Allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, oude muurverflagen, baksteen metselwerk, cementering, oude muurverflagen,....).

## EIGENSCHAPPEN

Zeer goed vloeiend (weinig rolstructuur).  
Spanningsarm.  
Aanzetvrij en optimaal verwerkbaar.  
Goed reinigbaar.  
Hoge dekkraft.  
Voldoet aan het Europees Ecolabel.  
Geringe geur.

## SAMENSTELLING

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>BINDMIDDEL</b>  | acrylaat copolymeerdispersie            |
| <b>PIGMENT</b>     | rutiel titaandioxide en vulstoffen      |
| <b>OPLOSMIDDEL</b> | water en filmverbeterende oplosmiddelen |

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

**Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):**

Een grondlaag **TOPPRIM** aanbrengen.

**Geschilderde ondergronden met goede hechting:**

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**.

Oude alkydverven afwassen met water en **FORMULE MC NEUTRAL** nadien mat schuren en grondlaag **TOPPRIM** aanbrengen.

**Geschilderde ondergronden in slechte staat:**

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (**TOPPRIM, BISOL, EPOFIX,...**).

**Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):**

Een isolerende grondlaag **BISOL** of **EPOMUR** aanbrengen.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

### VERWERKING

1 à 2 lagen **TOPSILK** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar

Voor spuittoepassingen: 0 tot max. 5 % water.

*Datum laatste wijziging: 2018-02-08*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# TOPSILK

WATERGEDRAGEN HALFMATTE DISPERSIEVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

## VERBRUIK

8 - 12 m<sup>2</sup>/l per laag.

## DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 à 8 uur.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water

## SPUITGEGEVENS

TOPSILK bij voorkeur niet verspuiten.

## KENMERKEN

|                   |   |
|-------------------|---|
| DENSITEIT         | 1.32 kg/l   |
| VISCOSITEIT       | 0.42 - 0.48 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)   |
| VLAMPUNT          | > 55°C  |
| GLANSWAARDE       | halfmat - 6.0 - 8.5 (150µ, ASTM 75°)  |
| VASTSTOFGEHALTE   | in volume: ca. 41.12 %  |
| WASBESTENDIGHEID  | klasse 1 klassifiëring volgens DIN EN 13300: wasbestendigheid volgens DIN ISO 11998 : (<5µm verlies bij 200 cycli). |
| BINDMIDDELGEHALTE | 19.52 volume %  |

## KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.  
Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.  
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.  
Andere kleuren op aanvraag via labo.  
vanaf wit - B - C - D  
4 L enkel in wit - B - C  
15 L enkel in wit

## VERPAKKINGEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| VERPAKKING EXTRA INFO | 100 l enkel op bestelling.  |
| STANDAARD             | Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l  |
| MY-MX                 | Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l<br><u>Andere kleuren:</u><br>basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l<br>basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l |

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is TOPSILK minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

*Datum laatste wijziging: 2018-02-08*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# TOPSILK

**WATERGEDRAGEN HALFMATTE DISPERSIEVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.**

**VOORZORGSMAATREGELEN  
EN  
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.  
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.  
Vorstvrij bewaren.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

---

*Datum laatste wijziging: 2018-02-08*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).