



PERSISTO SATIN HYDRO

ZIJDEGLANZENDE AFWERKLAK VOOR EEN ZEER KRASVASTE AFWERKING.

TOEPASSINGEN

Zijdeglanzende afwerkingslaag voor krasvaste toepassingen binnen zoals meubelen en kastdeuren.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Gemakkelijk verwerkbaar.
Hoge krasvastheid.
Hoge vlekbestendigheid.
Niet vergelend.
Huidvetresistent.
Hoge dekkracht.

SAMENSTELLING

| | |
|--------------------|--|
| BINDMIDDEL | acrylaatdispersie |
| PIGMENT | rutil titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten |
| OPLOSMIDDEL | water |

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen. Schuur het hout glad (korrel 150-180) en breng een grondlaag **PREMIUM MULTIPRIMER XS, ELASTOPRIM HYDRO** of **ELASTOPRIM** aan. Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen (b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen aanbrengen. Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220).

Onderhoudswerk

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met **FORMULE MC NEUTRAL** en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 150-180) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met **PAINT'OFF INSTANT**) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met **FORMULE MC** en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en een grondlaag **OMNIPRIM EXTREME** aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met **FORMULE MC** en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water en na droging een grondlaag **OMNIPRIM EXTREME**

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



PERSISTO SATIN HYDRO

ZIJDEGLANZENDE AFWERKLAK VOOR EEN ZEER KRASVASTE AFWERKING.

aanbrengen.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met **BOSTOKIT**.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen **PERSISTO SATIN HYDRO** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

De verf lijvig aanbrengen en onmiddellijk daarna verdelen. Werk vlak per vlak af om aanzetten te vermijden.

Gebruik hiervoor een specifieke kwast (Anza Platinum Aqua, Cormix, Chinex) en/of rol (Modacryl, Aqua of Anza viltrol) voor watergedragen lakken.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

Aangewezen verbruik: 10 - 14 m²/l per laag.

Voor een optimale verwerkbaarheid dient deze verbruiksmarge te worden gerespecteerd!

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 5 uur.

Overschilderbaar na 6 à 18 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Gedetailleerde informatie volgt.

KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| DENSITEIT | 1.3 kg/l |
| VISCOSITEIT | 0.45 - 0.50 Pa.s (Physica 2500/s,23°C) |
| VLAMPUNT | niet van toepassing |
| GLANSWAARDE | zijdeglanzend - 26 - 36 (150µ,ASTM 60°) |
| VASTSTOFGEHALTE | in volume: ca. 36.09 % |

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.

Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



PERSISTO SATIN HYDRO

ZIJDEGLANZENDE AFWERKLAK VOOR EEN ZEER KRASVASTE AFWERKING.

**STANDAARD
MY-MX**

Wit en standaardkleuren: 0,5 l - 1 l - 2,5 l
Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l
Andere kleuren basis B, C & D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **PERSISTO SATIN HYDRO** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

**VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.
Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.
Vorstvrij bewaren.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).