

FICHE TECHNIQUE

DURBOCEM

DESCRIPTION

Peinture acrylique à base de solvants pour intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Forme une forte liaison avec le support humide.
- Peut s'appliquer sur supports farinants.
- Forme une forte liaison avec le support à base de ciment.
- Contient du ciment et en conséquence, il est parfaitement approprié à être appliqué sur des supports humides.
- Peut être repeint avec du Paracem (quand le support sera sec).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Mise en peinture de murs humides et caves.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Mat (degré de brillance 60°: $\pm 2\%$)
Couleur:	Blanc
Densité:	1,24 – 1,28 g/cm ³
Extrait sec:	En volume: 38 - 40% En poids: 61 - 63%
Epaisseur de film recommandée:	Film humide: 500 μm (cons.: 2 m ² /l) Film sec: 200 μm (cons. : 2 m ² /l)
Point éclair:	> 39°C
Teneur en COV:	500 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	500 g/l max.
Catégorie:	A/i
Valeur limite en UE:	500 g/l (2010)
Classification Loi Grenelle:	C

TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R.

Au toucher:	2 heures
Manipulable:	2 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	24 heures

CONSOMMATION

Théorique:	1,5 - 3 m ² /l (consommation totale, 2 couches)
Pratique:	Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PREPARATION DE SURFACE

Nettoyer à la brosse d'acier toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes des murs. Boucher les fissures et étancher les infiltrations éventuelles avec du ciment spécial à prise rapide, soit au couteau à enduire, soit à la truelle. Laisser sécher.

APPLICATION ET DILUTION

Brosse: Utiliser une brosse semi-dure. Ne pas diluer.

Rouleau: Utiliser un rouleau mohair. Ne pas diluer.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

FICHE TECHNIQUE

DURBOCEM

Pistolet pneumatique: -

Pistolet Airless: -

Nettoyage: white spirit

CONDITIONS D'APPLICATION

Travailler dans de bonnes conditions de ventilation.

REMARQUES

- a) 1° couche : imprégner le support avec une brosse semi-dure; les murs en mauvais état doivent être traités jusqu'à saturation.
2° couche : après 24 heures, terminer avec un rouleau ou une brosse.
- b) Vu les applications spécifiques (p.e. dans les caves), les locaux doivent être bien ventilés, aussi pendant les premières semaines après l'application.
- c) Le Durbocem n'empêchera pas la formation de taches de salpêtre, n'est pas résistant à la pression de l'humidité ascensionnelle, et donc n'est pas un produit d'étanchéité.

SECURITÉ

Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu