

PRODUCT DATA

FASSITEK

OMSCHRIJVING

Solventgedragen houtveredelingsproduct op basis van speciale lijnolie-alkydharsen.

SPECIEFIEKE KENMERKEN

Transparant en lichtecht - laat nerven van het hout tot hun recht komen - zeer doordringend product - behandelt en beschermt in de diepte - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden en U.V. stralen - zeer ademend, dus geen gevaar voor blazen of afschilferen - vereenvoudigt het onderhoud - niet filmvormend.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Beschermende en esthetische impregnatie van binnen- en buitenhoutwerk.
Opmerking: kleurloze Fassitek alleen voorbehouden voor binnengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Semi-mat
Kleur:	10 houttinten + kleurloos (zie kleurkaart)
Massa:	0,87 - 0,90 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ± 30% In gewicht: ± 38%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: ± 30 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	>39°C
VOC-gehalte:	565 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	565 g/l max.
Categorie:	A/f
EU grenswaarde:	700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	± 3 uur (15 m ² /l)
Hanteerbaar:	± 3 uur (15 m ² /l)
Overschilderbaar:	24 uur

Rendement

Theoretisch:	± 10-15 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Nieuw hout: schuren, ontstoffen; exotisch hout daarna grondig ontvetten met white spirit; Afzelia ontvetten met ammoniakwater. Oude afgebeten verf: schuren tot op de kale niet-geïmpregneerde houtvezel en ontstoffen. Onderhoud op Fassitek: ondergrond reinigen met white spirit; achtereenvolgens 2 à 3 dunne lagen aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund aanbrengen.

Roller: Onverdund aanbrengen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

FASSITEK

Luchtspuit: Onverdund aanbrengen.

Airless spuit: Nozzle: 09 - 013 / Druk: 150 bar

Reinigen: White spirit of Thinner 22

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

OPMERKINGEN

In gevallen van onoordeelkundig gebruik van Fassitek blijft het nog mogelijk binnen de eerste dagen na toepassing Fassitek geheel of gedeeltelijk te verwijderen met Thinner 22.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu