

FICHE TECHNIQUE

FASSITEK

DESCRIPTION

Lasure de protection du bois à base de résines alkydes à l'huile de lin en milieu solvanté.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Transparent et stable à la lumière - met en valeur les veines du bois traité - produit très pénétrant - traite et protège le bois en profondeur - excellente tenue aux intempéries et aux U.V. - très respirant ce qui élimine le danger de cloques ou d'écaillage - simplifie l'entretien ultérieur - non filmogène.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Imprégnation et protection esthétique des boiseries intérieures et extérieures.

Remarque: le Fassitek incolore ne peut servir qu'à des travaux intérieurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Semi-matt
Couleur:	10 teintes de bois + incolore
Densité:	0,87 – 0,90 g/cm ³
Extrait sec:	En volume: ± 30% En poids: ± 38%
Épaisseur de film recommandée:	Film humide: ± 100 µm (cons.: 10 m ² /l) Film sec: ± 30 µm (cons.: 10 m ² /l)
Point éclair:	> 39°C
Teneur en COV:	565 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	565 g/l max.
Catégorie:	A/f
Valeur limite en UE:	700 g/l (2010)
Classification Loi Grenelle:	A+
TEMPS DE SECHAGE	20°C / 50% H.R.
Au toucher:	± 3 heures (15 m ² /l)
Manipulable:	± 3 heures (15 m ² /l)
Recouvrable:	24 heures

CONSOMMATION

Théorique: ± 10 - 15 m²/l

Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Bois neufs: poncer, dépoussiérer; bois exotiques ensuite dégraisser soigneusement au white spirit; l'Azélia sera dégraisé à l'ammoniac.

Ancienne peinture décapée: poncer jusqu'à retrouver la fibre de bois nue, non imprégnée, et dépoussiérer.

Entretien sur Fassitek: nettoyer le fond au white spirit, ensuite appliquer 2 à 3 couches minces.

APPLICATION ET DILUTION

Brosse: Appliquer non dilué.

Rouleau: Appliquer non dilué.

Pistolet pneumatique: Appliquer non dilué.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

FICHE TECHNIQUE

FASSITEK

Pistolet Airless: Gicleur: 09 – 013 / Pression: 150 bars.

Nettoyage: White spirit ou Thinner 22.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer dans des conditions séchantes et bien ventiler.

REMARQUES

- Homogénéiser parfaitement le contenu du récipient.
- En cas d'une utilisation non judicieuse du produit, il est possible d'éliminer partiellement ou totalement le Fassitek au Thinner 22 dans les premiers jours qui suivent l'application.

SECURITÉ

Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu