



OPTIGLOSS

PEINTURE ACRYLIQUE BRILLANTE POUR MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS.

APPLICATIONS

Toutes sortes de murs intérieurs où une finition brillante et une excellente facilité de nettoyage est exigée.
Convient parfaitement pour peindre sur la toile de verre et des voiles structurés.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente mise en oeuvre.
Bonne fluidité, accentue la structure du support.
Excellente facilité de nettoyage.
Odeur très faible.

COMPOSITION

LIANT	dispersion de copolymères acryliques
PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.

Supports non traités en bon état (plâtre, plaques de plâtre, béton):

Appliquer une couche de fond de **OPTIPRIM**.

Supports traités :

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et **FORMULE MC NEUTRAL**.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et **FORMULE MC NEUTRAL**, puis dépolir et appliquer une couche de fond de **OPTIPRIM**.

Supports peints en mauvais état:

Éliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin, et appliquer une couche de fond adéquate (**EPOFIX, OPTIPRIM, BISOL**).

Couches légèrement poudreuses ou support forts encrassés (nicotine, taches d'eau séchées,...):

Appliquer une couche isolante **BISOL** ou **EPOMUR**.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer une à deux couches de **OPTIGLOSS** au rouleau ou à la brosse sur un support préparé.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

7 - 11 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1.5 à 3 heures.

Date dernière révision: 2018-02-08

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).



OPTIGLOSS

PEINTURE ACRYLIQUE BRILLANTE POUR MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS.

Recouvrable après 8 heures à 16 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

**DONNÉES DE
PISTOLAGE**

De préférence ne pas pulvériser **OPTIGLOSS**.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.17 kg/l
VISCOSITÉ	0.33 - 0.38 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	> 55°C
TAUX DE BRILLANCE	brillant - 65 - 80 (150µ, ASTM 60°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 38.51 %
TAUX DE LIANT	34.51 volume %

TEINTES

Blanc.
Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.
D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.
à partir de blanc
uniquement en teintes claires

EMBALLAGES

STANDARD	2,5 l - 10 l
MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 2,5 l - 10 l

**DURÉE DE
CONSERVATION**

Dans l'emballage fermé et original, **OPTIGLOSS** se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

**MESURES DE
PRÉCAUTION ET
DE SÉCURITÉ**

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.
Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.
Conserver à l'abri du gel.
Ne convient pas pour la peinture de papier peints contenant des plastifiants (p.ex. vinyl expansé sur intissé).
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 2018-02-08

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).