



TOPSILK

PEINTURE EN DISPERSION SEMI-MATE EN PHASE AQUEUSE POUR MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS.

APPLICATIONS

Toutes sortes de murs intérieurs et plafonds (de plâtre, plaque de plâtre, de briques, de béton, de ciment, anciennes couches de peinture murales,...).

CARACTÉRISTIQUES

Très bon étalement (peu de texture du rouleau).
Pauvre en tension.
Mise en oeuvre optimale, sans reprise.
Bonne facilité de nettoyage.
Pouvoir couvrant élevé.
Réponds aux exigences de l'Ecolabel.
Odeur très faible.

COMPOSITION

LIANT	dispersion de copolymères acryliques
PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, si nécessaire nettoyer, réparer et/ou fixer.

Supports non traités en bon état (plâtre, plaques de plâtre, béton):

Appliquer une couche de fond de **TOPPRIM**.

Supports non traités avec une bonne adhérence:

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures en dispersion non-poreuses (lavables), nettoyer avec de l'eau et **FORMULE MC NEUTRAL**.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et **FORMULE MC NEUTRAL**, puis dépolir et appliquer une couche de fond de **TOPPRIM**.

Supports peints en mauvais état:

Éliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin, et appliquer une couche de fond adéquate (**TOPPRIM, BISOL, EPOFIX,...**).

Couches légèrement poudreuses ou support forts encrassés (nicotine, taches d'eau séchées,...):

Appliquer une couche isolante **BISOL** ou **EPOMUR**.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer une à deux couches de **TOPSILK** au rouleau ou à la brosse sur un support préparé.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Applications au pistolet: 0 à 5 % d'eau au max.

RENDEMENT

8 - 12 m²/l par couche.

Date dernière révision: 2018-02-08

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).



TOPSILK

PEINTURE EN DISPERSION SEMI-MATE EN PHASE AQUEUSE POUR MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 5 heures à 8 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

De préférence ne pas pulvériser **TOPSILK**.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.32 kg/l
VISCOSITÉ	0.42 - 0.48 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	> 55°C
TAUX DE BRILLANCE	semi-mat - 6.0 - 8.5 (150µ, ASTM 75°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 41.12 %
RÉSISTANCE AU LAVAGE	Classification selon DIN EN 13300 : résistance à la lavage selon DIN ISO 11998 : classe 1 (<5µm perte à 200 cycli).
TAUX DE LIANT	19.52 volume %

TEINTES

Blanc (1) et RAL 9010.

Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.

Aussi disponible en base MY-MX, B, C et D.

D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.

à partir de blanc - B - C - D

4 L uniquement en blanc - B - C

15 L uniquement en blanc

EMBALLAGES

EMBALLAGE: INFO SUPPL.	100 l uniquement sur commande.
STANDARD	Blanc: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l
MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l
	<u>Autres teintes:</u>
	bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
	base D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, **TOPSILK** se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

Date dernière révision: 2018-02-08

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).



TOPSILK

PEINTURE EN DISPERSION SEMI-MATE EN PHASE AQUEUSE POUR MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS.

PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.

Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.

Conserver à l'abri du gel.

Conserver hors de la portée des enfants.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 2018-02-08

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).