

# CIRANOVA®

SINCE 1929

## FICHE TECHNIQUE

# Hardwaxoil Magic

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile modifiée pour parquet ayant une excellente résistance à l'usure et à l'eau. Bon pouvoir de remplissage, couleur naturelle et bonne résistance chimique et mécanique. Aspect mat et ne lustre pas. Les résistances peuvent être améliorées par addition du durcisseur UA 5% (optionnel).

### DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITÉ	+/- 35-45 sec. (Din 4mm/20°C)
EXTRAIT SEC	+/- 47 % en poids
DENSITÉ	+/- 0,91 kg/l
BRILLANCE	mat
COULEURS	

**STANDARD:** naturel, naturel blanc, blanc, extra blanc, gris, vieux gris, chêne fumé, noir.

CONFORME LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO PAINT 2010

### CARACTERISTIQUES

Spécialement conçu pour le huilage des parquets. Donne au parquet un aspect rustique. On peut réparer facilement les parquets huilés. Il est conseillé d'appliquer des couches fines. Plusieurs couches augmentent la brillance.

### TRAITEMENT PREALABLE

La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-120.

### MODE D'EMPLOI

Bien remuer avant l'emploi. On peut appliquer le HARDWAXOIL MAGIC Ciranova® avec une monobrosse munie d'un pad beige ou blanc, une brosse, chiffon ou éponge. L'excès d'huile doit être enlevé jusqu'à ce que la surface ne soit plus collante. Pour des bois dur comme le chêne, il faut appliquer deux couches. Plusieurs couches peuvent être appliquées pour les bois tendres. Pour application industrielle (calandres ou pistologie) nous vous conseillons de contacter notre service technique Ciranova®. CONSEIL: Un ralentisseur Ciranova peut être ajouté pour prolonger le temps ouvert.



### TEMPS DE SECHAGE

Hardwaxoil NATURAL: +/- 6 heures.

Hardwaxoil COLORE: +/- 12 heures

Le temps de séchage dépendant de l'humidité et température ambiante. Des couches épaisses augmentent le temps de séchage. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.



### CAPACITE D'ETALEMENT

40-50m<sup>2</sup>/litre par couche.

### TRAITEMENT ULTERIEUR

Nettoyage régulier avec le Savon pour parquet Ciranova®. Pour l'entretien périodique, traiter le parquet avec l'huile d'entretien Ciranova®. Lors de salissures importantes, il est conseillé d'utiliser le nettoyant intensif Ciranova. Le Hardwaxoil est complètement durci après 2 semaines. Pendant cette période il est conseillé d'éviter tout contact avec de l'eau ou de tous produits d'entretien.

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé.

### MENTIONS PARTICULIERES

Jeter vos chiffons et pads usés dans de l'eau après utilisation. Risque d'auto-combustion.


Nous conseillons d'utiliser le Hardwaxoil Magic Naturel comme couche de finition sur les Hardwaxoils teintés.

Le Hardwaxoil Magic Naturel et Naturel blanc peuvent être utilisés pour fixer les teintés Ciranova à phase aqueuse pour être ensuite vitrifiés avec un vernis phase aqueuse de Ciranova.

Huile teintées: faire essais avant traitement du parquet.



5L 1L



Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
Belgium

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be