

PRODUCT DATA

ELASTOFILL

OMSCHRIJVING

Elastische voegpasta op basis van geplastificeerde styreenacrylaatharsen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Vormt na verdampen van het water een rubberachtige massa met blijvend hoge elasticiteit (> 900%) - kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen - alkalivast - zeer bestendig tegen veroudering, weers- en temperatuursinvloeden - waterdicht - zeer goede hechting - eenvoudig in het gebruik - voor gebruik exterieur.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Afkitten, voegen, opvullen, fixeren, lijmen, afdichten op beton, hout, metaal, glas, harde PVC, tegels, pleisterwerk, alu-bitumen, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Zijdeglans (glansgraad 60°: ± 15%)
Kleur: Wit - grijs - zwart - bruin - beige - transparant
Massa: ±1,3 g/cm³
Vaste stof gehalte: In volume: 64 - 67%
In gewicht: 72 - 75%
Aanbevolen laagdikte: Natte film: max. 10 mm / Droge film: max. 6,5 mm
Vlampunt: Onbrandbaar
VOC-gehalte: Max. 5 g/l

Droogtijden bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij: 3 uur, bij laagdikte van 8 mm
Hanteerbaar/regenvast: 8 uur, bij laagdikte van 8 mm
Overschilderbaar: 1 dag, bij laagdikte van 8 mm
Uitgehard: ±1 week, bij laagdikte van 8 mm

Rendement

Koker van 1/3 l: Voor een voeg van 10 mm breed en 15 mm diep:
± 6 lopende meter. Voegpasta in max. 10 mm natte laagdikte aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Fijne barsten uitslijpen tot ca. 0,5 cm breed; indien de diepte >½ x de breedte bedraagt rugvulling aanbrengen. De boorden van barsten fixeren door vooraf instrijken met Parafix, Pegafix of Vernac (verdund met 10% Thinner 22). PVC voorbehandelen met Primer 44 HS. Metaal en glas voorbehandelen met verdunde Noxyde.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Apparaat: Handpistool voor koker (spuitopening variabel te kiezen) - spaan, plamuurmes, lijmkam (gekamde lijmrillen ± 3 mm dik).

Reinigen: Met water. Na opdrogen kan Elastofill slechts mechanisch verwijderd worden of verweekt met o.a. synthetische thinner; na verweking verwijderen door wrijven of krabben.

Opmerkingen: Voegen gladstrijken met de vinger of met behulp van een doek gedrenkt in Thinner 22 of in water (+ zeep).
Het oppervlak in aanraking met de lucht moet groot genoeg zijn, daar Elastofill zich in een rubberachtige massa moet omzetten door verdamping van het water.
Op poreuze oppervlakken steeds een aangepaste grondlaag gebruiken.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

ELASTOFILL

APPLICATIE CONDITIES

Minimumtemperatuur: 5°C.

Max. relatieve vochtigheid: 80%.

OPMERKINGEN

Elastofill kan met de volgende verven overschilderd worden:

acrylaatverven Murfill, Paracem (Elastofill eerst met Porisol isoleren), Paracem Semi-Gloss, Pegacryl, Pegacryl Satin voor binnen- en buitenwerk, Pegaflo voor binnenwerk; met hoog- en zijdeglans- alkydhoutlakken; met Porisol en Pegatex.

Voor Paracem en Pegamat is het verplicht om eerst met een laag Porisol te isoleren.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu