## Sigmulto Stucco



Description	Enduit acrylique en dispersion aqueuse pour intérieur, mise à la teinte à la machine à teinter. Possibilité de réaliser deux aspects décoratifs différents avec le produit: l'aspect stucco et l'aspect marbré.
Usage	Recommandés pour une finition murale esthétique de bureaux, hôtels, magasins, théâtres, show-rooms, restaurants, habitations et autres bâtiments représentatifs.
Caractéristiques principales	<ul> <li>Deux aspects décoratifs sont à réaliser avec un seul produit: l'aspect stucco et l'aspect marbré.</li> <li>Une application rapide, aisée et économique</li> <li>Gain de temps: l'aspect "stucco" réalisable en deux passes</li> <li>Long temps ouvert</li> <li>Une base, teintable à la machine Sigma ou avec des pigments universels</li> <li>Insaponifiable</li> </ul>
Teintes et brillance	<ul> <li>Blanc + gamme de couleurs spécifique composée de 48 teintes (voir carte de teinte)</li> <li>Par mélange avec des pigments universels         Remarque importante     </li> <li>Pour des raisons techniques liées au produit et au type d'application, des variations de couleur peuvent se produire par rapport aux échantillons de référence. Nous vous recommandons d'utiliser des emballages portant le même numéro de lot pour un même mur. Faites également un essai sur une surface test.</li> <li>Aspect stucco: mat décoratif</li> <li>Aspect marbré: mat/brillant</li> </ul>
Données de base	<ul> <li>Densité: env. 1,7 g/cm³</li> <li>Extrait sec: env. 70,2 % en volume</li> <li>Recouvrable après</li> <li>Aspect stucco: env. 3 heures</li> <li>Aspect marbré: env. 6 heures</li> <li>Point d'inflammabilité: n'est pas d'application</li> </ul> Les données de base sont déterminées à 20°C, 55% H.R. Ces données sont d'application pour le blanc et l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.
Rendement	<u>Consommation moyenne</u> 300 - 400 g/m² pour le système complet. Le rendement pratique est fonction de la technique choisie.
Systèmes	Effet stucco Appliquer à la lisseuse en inox avec coins arrondis une couche de Sigmulto Stucco (de 200 à max. 250g/m²), par touches larges et de façon aléatoire. Après avoir laissé sécher, réenduire la première couche par petits mouvements irréguliers à l'aide la lisseuse inox en prenant soin de ratisser le produit. Option possible: Après le séchage, on peut effectuer un très léger polissage à la laine d'acier n°000.





## Sigmulto Stucco



Systèmes

Effet marbré

Appliquer au rouleau une première couche de Sigmulto Stucco (de 300 à max. 350 g/m²). Au moyen de la

spatule en plastique, dessinez ensuite un motif, petit ou grand, en fonction du résultat désiré.

Après séchage effectuer un léger ferrage à l'aide d'un couteau à enduire en inox.

Puis réaliser la couche de finition (50-100q/m²) en ratissant l'ensemble de la surface par un papillonage

discontinu à l'aide d'un couteau à enduire ou de la lisseuse en inox.

Pour obtenir l'aspect définitif, procéder à un léger ferrage après séchage de la deuxième couche.

Remarque

Eviter d'appliquer le produit en surcharge. Ceci peut provoquer une craquelage.

Ce phénomène se manifeste plus souvent sur des supports très fermés et aux consommations plus élevées.

Conditions du support Supports neufs (non traités)

Doivent être suffisamment liés, secs et propres jusqu'à l'obtention d'un support sain.

Prétraiter les supports très absorbants ou irréqulièrement absorbants au Sigmafix Universal (fiche technique

8205).

Anciennes couches de peinture en dispersion

Bonne adhérence, saines et nettoyées.

Anciennes couches de peinture à base de résine alkyde (glycérophtaliques)

Bonne adhérence, saines et nettoyées.

Mater par ponçage.

<u>Important</u>

Après préparations, les fonds doivent être parfaitement plans (sans irrégularités, rayures,.. et d'une absorption

réqulière.

Des irrégularités seront accentuées par les deux techniques de Sigmulto Stucco.

Conditions d'application Ne pas appliquer en-dessous de 8°C

Instructions d'emploi Remarque

Agiter le bidon pendant 2 minutes avant d'y rajouter les colorants. Ensuite réintroduire le bidon dans l'agitateur

et mélanger pendant au moins 5 minutes.

Matériel d'application

Effet stucco:

lisseuse en inox avec coins arrondis.

Pour la couche de finition: impérativement à la lisseuse inox petit format.

Effet marbré:

Première couche: rouleau texturé et spatule plastique.

Couche de finition: un couteau à enduire ou une lisseuse en inox.





## Sigmulto Stucco



Instructions d'emploi	<u>Dilution</u> Le Sigmulto Stucco est prêt à l'emploi.
	Nettoyage du matériel Le matériel se nettoie à l'eau de ville immédiatement après usage
Mesures de sécurité	Voir fiches 1430 et 1431 (a+b). Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.
Données complémentaires	Sigmulto Stucco ne résiste pas à l'eau. Ne pas l'appliquer sur des surfaces subissant un ruissellement d'eau. En cas d'application sur support fermé, l'humidité de condensation peut provoquer un décollement. Ne pas appliquer le Sigmulto Stucco sur un support fermé (p.e. une ancienne peinture alkyde) dans des locaux à risque de condensation tels que cuisines et salles de bains.
Conservation	12 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel entre 5°C et 30°C dans son emballage d'origine non entamé. Ne pas stocker en plein soleil.
EMG	10100DN4476

PPG Coatings bvba/sprl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@sigma.be, site Internet: www.sigma.be Les donnees de ce document sont correctes a la date d'emission. Nous nous gardons le droit de modification sansnotification.

Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.



