



MAGNATEX VELOURS SF

Peinture murale légèrement satinée pour l'intérieur certifiée Ecolabel

MAGNATEX VELOURS SF est une peinture murale sans solvant à l'aspect faiblement satiné, à base de copolymères vinyliques. Odeur faible. Résiste au frottement.

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- peut s'appliquer sur murs intérieurs pour obtenir des surfaces légèrement satinées.
- par sa haute teneur en liant, résiste aux entretiens fréquents des surfaces peintes, le film de peinture étant fermé et donc non poreux, mais perméable à la vapeur d'eau.
- permet des découpes faciles, des travaux rapides sans éclaboussures à la brosse ou au rouleau. Le pistolet conventionnel ou airless peut aussi s'utiliser sans problème.
- est certifié EU Ecolabel : BE/044/003, conjuguant efficacité et écologie. Répond ainsi aux exigences de réduction des nuisances des peintures sur l'environnement..
- Perméable à la vapeur d'eau
- Insaponifiable
- **IAQ** ou émission dans l'air intérieur : **classe A+**



SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

MAGNATEX VELOURS SF s'applique sur tous fonds sains, cohérents et propres. L'état du support peut nécessiter des préparations particulières.

Préparation du support

- Fonds neufs ou anciens, non cohérents ou légèrement poudreux: appliquer une couche **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** (voir la fiche technique - diluée de 5 à 10 % d'eau) ou **DIALPRIM** diluée de 5 à 10 % d'eau.
- Présence de taches solubles dans l'eau: traiter au **MAGNAPRIM ISOL** non diluée ou **DIALPRIM** non diluée.
- Fonds très absorbants (p.e.: plaques de carton-plâtre): appliquer une couche de **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou appliquer une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM**(voir la fiche technique - diluée de 5 à 10 % d'eau).
- Fonds déjà peints en bon état: dépolir et laver à **POLYFILLA PRO S600** ou à l'eau ammoniacale.
- Fonds déjà peints en mauvais état: éliminer les anciennes peintures non adhérentes, réparer à l'aide de **POLYFILLA PRO X100** où nécessaire et appliquer une couche de fond adéquate (voir plus haut).

Fonds peints :

- En bon état : dépolir et laver à l'aide de **POLYFILLA PRO S600** ou à l'aide de l'eau ammoniacale.
En mauvais état : gratter et brosser les anciennes couches non adhérentes, ouvrir les fissures et les réparer au **POLYFILLA PRO X100**. Appliquer sur les endroits retouchés une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM**, diluée de 5 à 10 % avec de l'eau. Appliquer sur les supports peu cohérents et poudreux une couche de **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou appliquer une couche de **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** diluée de 5 à 10 % avec de l'eau.

Finition

- Appliquer 1 ou 2 couches de **MAGNATEX VELOURS SF** jusqu'à opacité parfaite.



EU Ecolabel: BE/044/003

MODE D'EMPLOI

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec (hors-poussières) 30 minutes
- Sec 30 minutes
- Recouvrable 4 heures

Conditions d'application

- Température du support Au minimum 10°C
- Température ambiante Au minimum 10°C – au maximum 30°C
- Humidité relative Au maximum 80%

Application et dilution

- Brosse et rouleau Max. 5% d'eau.
- Pistolage airless Pression : 160-180 bar. Ouverture : 0,015-0,017 inch.
- Pistolage conventionnelle Diluer au maximum à 15% avec de l'eau. Ouverture : 2 – 2,5 mm.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau, aussitôt après usage.

COMPOSITION

- Liant Copolymères vinyliques
- Pigments Dioxyde de titane, adjuvants minéraux stables
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 57 ± 2%
En volume: 39 ± 2%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit(cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient moins que 1 g/l COV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Légèrement satiné (3-5 GU à 60° et 10-14 GU à 85°)
- Teintes Blanc + 3 Bases : AW, AM et AC
- Emballages 1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L
- Mise à la teinte A l'aide de **la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX**
- Densité à 20°C 1,43 ± 0,05
- Rendement théorique 13 m²/l par couche selon la rugosité et la porosité du support
- Din EN 13300
 - résistance à l'abrasion humide : classe 2
 - opacité : classe 2
 - brillant spéculaire : satiné (légèrement satiné : 3-5 GU à 60° et 10-14 GU à 85°)
 - granulométrie : fine ≤ 100µ
- Emission dans l'air intérieur A+(sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions))

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées.



EU Ecolabel: BE/044/003

RECOMMANDATIONS ECOLABEL EUROPÉEN

- Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Optimiser l'estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci-dessous :

$$\frac{\text{surface à peindre(m}^2\text{) x nbre de couches}}{\text{rendement(m}^2\text{)}} = \text{nbre de litres nécessaires}$$

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support et du mode d'application.

- Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales.
- Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l'emballage et consulter la section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi, en minimisant la quantité d'eau utilisée. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage et la peinture non utilisée dans l'évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des résidus de nettoyage.
- Avant ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé. Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-dessus, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
- L'attribution de la certification Ecolabel EU concerne uniquement le produit en teinte blanche.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.