

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

E

EQUALISERS

E130

Fijn egaliseermiddel



Omschrijving

Egaliseermiddel op basis van calcietpoeder versterkt met polymeerdispersie.

Toepassing

Voor het egaliseren van gipskarton en minerale ondergronden zoals baksteen, beton en bepleistering.

Eigenschappen

- 1 dag verwerkingstijd
- Aan te brengen tot 2 mm laagdikte
- Zeer lange open tijd
- Bijzonder goede hechting en gemakkelijke verwerking

E130 - Fijn egaliseermiddel

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij, vetvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (bijv. S200 Isoleercoating).

Gebruik

Toepassing Mengverhouding: 3 delen poeder voor 1 deel water. 15 minuten laten rusten en opnieuw oproeren. Water of poeder kunnen toegevoegd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. De pasta blijft ongeveer 1 dag verwerkbaar.

Droogtijd

Voor schuren: minimum 4 uur voor 2 mm laagdikte. Droogtijd hangt af van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en vochtigheid.

Verpakking

10 kg emmer

Opslag

Droog en vorstvrij.

Opmerkingen

Niet geschikt voor gesloten ondergronden zoals keramische tegels en geschilderde ondergronden.

Technische gegevens:

- Mengverhouding : 1 kg poeder met 0,4L water
- Verwerkingstijd : 1 dag bij 20°C
- Droogtijd : 240 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Korrelgrootte : 200 µm
- Min laagdikte : Geen
- Max laagdikte : 2 mm

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten na of er geen nieuwe nota bestaat van recentere datum.

