



fensoband®

TECHNISCHE FICHE FENSOBAND 'Woodlook' PP

Productsamenstelling:

PP (Polypropyleen)
Anti UV behandeling

Productieproces:

Gecalanderde lamellen uit UV gestabiliseerd Polypropyleen om te weven doorheen afsluitingspanelen.
Dikte 1,2 mm
Geleverd op rollen van 50 m .
Europees fabrikaat

Gewicht:

920 gr/m²

Ondoorzichtbaarheidsgraad: 100%

Winddoorlaatbaarheid: 0%

Waterdoorlaatbaarheid: 0%

Beschikbare kleuren

Antraciet	RAL 7016
Zwart	RAL 9004
Groen	RAL 6005
Groen	RAL 6009
Mokkagrijs	RAL 7030

andere RAL kleuren beschikbaar op bestelling

Beschikbare hoogtes:

44mm	voor poorten
47mm	voor tennisdraad en draadpanelen met maas 55 mm
190mm	voor dubbeldraadpanelen met maas 200 mm

Mechanische Eigenschappen:

E-modulus	DIN 53457	N/mm ²	900
Tensile Strength	DIN 53455	N/mm ²	24
Elongation at break	DIN 53455	%	> 50
Impact Strength, Charpy unnotched	DIN 53453	KJ/m ²	No Break
Density	DIN 53479	kg/m ²	920
Softening temperature, vicat A:50 (10N)	DIN 53460	°C	130
Absorption of moisture	DIN 53495	%	> 0.03
Fire Test	DIN 4102		B2

Plaatsingsinstructies:

44mm- 47 mm :

De lamellen worden verticaal of diagonaal geweven doorheen het hekwerk en gefixeerd boven en onderaan d.m.v. gespen. Hiervoor dient een klein gaatje geboord in de lamel ter hoogte van de top- en bodendraad

190mm **Dubbeldraadpanelen met draaddiameter 6 of 8 mm**

De lamellen worden horizontaal geweven en op maat versneden met een schaar.

De lamellen worden achteraan en vooraan vastgemaakt met :

Optie A: fensoband F-clips

Optie B: gespen - in dit geval is het noodzakelijk een gaatje te maken met een perforator

F - clips



gespen



perforator



EFFENSO Bv

Moerbosstraat 30A - 8793 Sint-Eloois-Vijve - Belgium

Tel: +32 (0)499 29 57 04

E-mail: info@effenso.com

website: <http://www.effenso.com>