



fensoband®

TECHNISCHE FICHE FENSOBAND PP



Productsamenstelling:

PP (Polypropyleen)

Anti UV behandeling

Productieproces:

Geextruderde lamellen uit UV gestabiliseerd Polypropyleen met lijntjesprofiel

Dikte 1,4 mm

Geleverd op rollen van 50 m .

Europees fabrikaat

Gewicht:

920 gr/m²

Ondoorzichtbaarheidsgraad: 100%

Winddoorlaatbaarheid: 0%

Waterdoorlaatbaarheid: 0%

Beschikbare kleuren

Antraciet RAL 7016

Zwart RAL 9004

Groen RAL 6005

Groen RAL 6009

Mokkagrijs RAL 7030

Kwartsgrijs RAL 7039

Wit RAL 9003

andere RAL kleuren beschikbaar op bestelling

Beschikbare hoogtes:

44mm voor poorten

47mm voor tennisdraad en draadpanelen met maas 55 mm

95mm om horizontaal te weven in gelast gaas maas 100 mm / 200 mm

190mm voor dubbeldraadpanelen met maas 200 mm

Mechanische Eigenschappen:

E-modulus	DIN 53457	N/mm ²	900
Tensile Strength	DIN 53455	N/mm ²	24
Elongation at break	DIN 53455	%	> 50
Impact Strength, Charpy unnotched	DIN 53453	KJ/m ²	No Break
Density	DIN 53479	kg/m ³	920
Softening temperature, vicat A:50 (10N)	DIN 53460	°C	130
Absorption of moisture	DIN 53495	%	> 0.03
Fire Test	DIN 4102		B2

Plaatsingsinstructies:

44mm- 47 mm :

De lamellen worden verticaal of diagonaal geweven doorheen het hekwerk en gefixeerd boven en onderaan d.m.v. gespen. Hiervoor dient een klein gaatje geboord in de lamel ter hoogte van de top- en bodendraad

95mm **Gelast gaas - draaddiameter < 4 mm**

De lamellen worden horizontaal geweven en gefixeerd voor en achteraan het paneel met gespen

190mm **Dubbeldraadpanelen met draaddiameter 6 of 8 mm**

De lamellen worden horizontaal geweven en op maat versneden met een schaar.

De lamellen worden achteraan en vooraan vastgemaakt met :

Optie A: fensoband F-clips

Optie B: gespen - in dit geval is het noodzakelijk een gaatje te maken met een perforator

F - clips



gespen



perforator



EFFENSO Bv

Moerbosstraat 30A - 8793 Sint-Eloois-Vijve - Belgium

Tel: +32 (0)499 29 57 04

E-mail: info@effenso.com

website: <http://www.effenso.com>